

10/529184
JC06 Rec'd PCT/PTO 24 MAR 2005

DOCKET NO.: 268669US26PCT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Takahiro HORIGUCHI, et al.
SERIAL NO.: NEW U.S. PCT APPLICATION
FILED: HERewith
INTERNATIONAL APPLICATION NO.: PCT/JP03/12085
INTERNATIONAL FILING DATE: September 22, 2003
FOR: SUBSTRATE PROCESSING APPARATUS

**REQUEST FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119
AND THE INTERNATIONAL CONVENTION**

Commissioner for Patents
Alexandria, Virginia 22313

Sir:

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicant claims as priority:

<u>COUNTRY</u>	<u>APPLICATION NO</u>	<u>DAY/MONTH/YEAR</u>
Japan	2002-278199	24 September 2002

Certified copies of the corresponding Convention application(s) were submitted to the International Bureau in PCT Application No. PCT/JP03/12085.

Respectfully submitted,
OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.



Steven P. Weihrouch
Attorney of Record
Registration No. 32,829
Surinder Sachar
Registration No. 34,423

Corwin P. Umbach, Ph.D.
Registration No. 40,211

Customer Number

22850

(703) 413-3000
Fax No. (703) 413-2220
(OSMMN 08/03)

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE


別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 2 年 9 月 2 4 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 2 - 2 7 8 1 9 9
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 2 - 2 7 8 1 9 9]

出 願 人 東京エレクトロン株式会社
Applicant(s):




PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 3 年 9 月 2 2 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 JPP020080

【提出日】 平成14年 9月24日

【あて先】 特許庁長官 太田 信一郎 殿

【国際特許分類】 H01L 21/02

【発明者】

【住所又は居所】 東京都港区赤坂5丁目3番6号 TBS放送センター東京エレクトロン株式会社内

【氏名】 堀口 貴弘

【発明者】

【住所又は居所】 東京都港区赤坂5丁目3番6号 TBS放送センター東京エレクトロン株式会社内

【氏名】 桑嶋 亮

【特許出願人】

【識別番号】 000219967

【氏名又は名称】 東京エレクトロン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100070150

【弁理士】

【氏名又は名称】 伊東 忠彦

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 002989

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書
【発明の名称】 基板処理装置
【特許請求の範囲】

【請求項 1】 内部の処理空間が画成された処理容器と、
前記処理空間に紫外線を照射する紫外線光源と、
前記処理容器の内壁を覆うように形成され、前記紫外線光源に対向する位置に
紫外線が通過する開口を有する石英製の不透明ケースと、
該不透明ケースの内部に挿入された被処理基板を所定温度に加熱するヒータ部
と、
前記被処理基板を前記ヒータ部の上方に保持する保持部材と、
前記ヒータ部を貫通した前記保持部材の軸を回転駆動する回転駆動手段と、
を備えたことを特徴とする基板処理装置。

【請求項 2】 前記不透明ケースは、
前記保持部材に保持された前記被処理基板の周囲を囲むように形成され、前記
被処理基板が通過する第 1 の開口部を有する側面ケースと、
前記側面ケースの上部を覆うように取り付けられ、前記紫外線光源に対向する
第 2 の開口部を有する上部ケースと、
前記側面ケースの下部を覆うように取り付けられ、前記被処理基板を昇降させ
る昇降部材が通過する第 3 の開口部を有する下部ケースと、
を組み合わせたことを特徴とする請求項 1 記載の基板処理装置。

【請求項 3】 前記不透明ケースは、前記ヒータ部の外周を覆う筒状ケース
を有することを特徴とする請求項 2 記載の基板処理装置。

【請求項 4】 前記処理容器の側面に紫外線を遮断する UV ガラス窓を設け
たことを特徴とする請求項 1 記載の基板処理装置。

【請求項 5】 前記保持部材は、前記被処理基板の下面に対し点接触で支持
することを特徴とする請求項 1 記載の基板処理装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は基板処理装置に係り、特に基板に対し成膜などの処理を施す基板処理装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

今日の超高速半導体装置では、微細化プロセスの進歩とともに、 $0.1\mu\text{m}$ 以下のゲート長が可能になりつつある。一般に微細化とともに半導体装置の動作速度は向上するが、このように非常に微細化された半導体装置では、ゲート絶縁膜の膜厚を、微細化によるゲート長の短縮に伴って、スケーリング則に従って減少させる必要がある。

【0003】

しかしゲート長が $0.1\mu\text{m}$ 以下になると、ゲート絶縁膜の厚さも、従来の熱酸化膜を使った場合、 $1\sim 2\text{nm}$ 、あるいはそれ以下に設定する必要があるが、このように非常に薄いゲート絶縁膜ではトンネル電流が増大し、その結果ゲートリーク電流が増大する問題を回避することができない。

【0004】

このような事情で従来より、比誘電率が熱酸化膜のものよりもはるかに大きく、このため実際の膜厚が大きくても SiO_2 膜に換算した場合の膜厚が小さい Ta_2O_5 や Al_2O_3 、 ZrO_2 、 HfO_2 、さらには ZrSiO_4 あるいは HfSiO_4 のような高誘電体材料をゲート絶縁膜に対して適用することが提案されている。このような高誘電体材料を使うことにより、ゲート長が $0.1\mu\text{m}$ 以下と、非常に短い超高速半導体装置においても 10nm 程度の物理的膜厚のゲート絶縁膜を使うことができ、トンネル効果によるゲートリーク電流を抑制することができる。

【0005】

例えば、従来より Ta_2O_5 膜は $\text{Ta}(\text{OC}_2\text{H}_5)_5$ および O_2 を気相原料としたCVD法により形成できることが知られている。典型的な場合、CVDプロセスは減圧環境下、約 480°C 、あるいはそれ以上の温度で実行される。このようにして形成された Ta_2O_5 膜は、さらに酸素雰囲気中において熱処理され、その結果、膜中の酸素欠損が解消され、また膜自体が結晶化する。このようにして結

晶化された Ta_2O_5 膜は大きな比誘電率を示す。

【0006】

チャネル領域中のキャリアモビリティを向上させる観点からは、高誘電体ゲート酸化膜とシリコン基板との間に、1 nm 以下、好ましくは 0.8 nm 以下の厚さのきわめて薄いベース酸化膜を介在させるのが好ましい。ベース酸化膜は、非常に薄い必要があり、厚さが厚いと高誘電体膜をゲート絶縁膜に使った効果が相殺される。一方、かかる非常に薄いベース酸化膜は、シリコン基板表面を一様に覆う必要があり、また界面準位等の欠陥を形成しないことが要求される。

【0007】

従来より、薄いゲート酸化膜はシリコン基板の急速熱酸化 (RTO) 処理 (例えば、特許文献 1 参照) により形成されるのが一般的であるが、熱酸化膜を所望の 1 nm 以下の厚さに形成しようとする、膜形成時の処理温度を低下させる必要がある。しかし、このように低温で形成された熱酸化膜は界面準位等の欠陥を含みやすく、高誘電体ゲート酸化膜のベース酸化膜としては不適當である。

【0008】

図 1 は高誘電体ゲート絶縁膜を有する高速半導体装置 10 の概略的な構成を示す。

【0009】

図 1 を参照するに、半導体装置 10 はシリコン基板 11 上に形成されており、シリコン基板 11 上には薄いベース酸化膜 12 を介して、 Ta_2O_5 , Al_2O_3 , ZrO_2 , HfO_2 , $ZrSiO_4$, $HfSiO_4$ 等の高誘電体ゲート絶縁膜 13 が形成され、さらに前記高誘電体ゲート絶縁膜 13 上にはゲート電極 14 が形成されている。

【0010】

図 1 の半導体装置 10 では、前記ベース酸化膜層 12 の表面部分に、シリコン基板 11 とベース酸化膜 12 との間の界面の平坦性が保たれるような範囲で窒素 (N) がドーピングされ、酸窒化膜 12A が形成されている。シリコン酸化膜よりも比誘電率の大きい酸窒化膜 12A をベース酸化膜 12 中に形成することにより、ベース酸化膜 12 の熱酸化膜換算膜厚をさらに減少させることが可能になる。

【0011】

先にも説明したように、かかる高速半導体装置 10 では、前記ベース酸化膜 12 の厚さは可能な限り薄いのが好ましい。

【0012】

【特許文献 1】

特開平 5-47687 号公報（第 3 頁、図 1）

【発明が解決しようとする課題】

しかし、ベース酸化膜 12 を 1 nm 以下、例えば 0.8 nm 以下、さらには 2～3 原子層に対応する 0.4 nm 前後の厚さで一様に、かつ安定に形成するのは、従来より非常に困難であった。

【0013】

また、ベース酸化膜 12 上に形成される高誘電体ゲート絶縁膜 13 の機能を発現させるためには、堆積した高誘電体膜 13 を熱処理により結晶化し、また酸素欠損補償を行う必要があるが、このような熱処理を高誘電体膜 13 に対して行った場合、ベース酸化膜 12 の膜厚が増大してしまい、高誘電体ゲート絶縁膜 13 を使うことによるゲート絶縁膜の実効的な膜厚の減少が、実質的に相殺されてしまっていた。

【0014】

このような熱処理に伴うベース酸化膜 12 の膜厚の増大は、シリコン基板 11 とベース酸化膜 12 の界面における、酸素原子およびシリコン原子の相互拡散、およびこれに伴うシリケート遷移層の形成、あるいはシリコン基板中への酸素の侵入によるベース酸化膜 12 の成長の可能性を示唆している。このようなベース酸化膜 12 の熱処理に伴う膜厚増大の問題は、特にベース酸化膜 12 の膜厚が、ベース酸化膜として望ましい数原子層以下の膜厚まで低減された場合、非常に深刻な問題になる。

【0015】

そこで、本発明は上記の課題を解決した、新規で有用な基板処理装置を提供することを概括的課題とする。

【0016】

本発明のより具体的な課題は、シリコン基板表面に非常に薄い、典型的には2～3原子層分の厚さの酸化膜を安定に形成し、さらにこれを窒化して酸窒化膜を形成することのできる基板処理装置を提供することにある。

【0017】

さらに、本発明の他の課題は、上記のような課題を解決すると共に、酸化膜の均一性やスループットの改善、及びコンタミネーションの防止を図るように構成された基板処理装置を提供することにある。

【0018】

【課題を解決するための手段】

本発明は上記の課題を解決するため、以下のような特徴を有する。

【0019】

上記請求項1記載の発明は、内部の処理空間が画成された処理容器と、
前記処理空間に紫外線を照射する紫外線光源と、
前記処理容器の内壁を覆うように形成され、前記紫外線光源に対向する位置に紫外線が通過する開口を有する石英製の不透明ケースと、
該不透明ケースの内部に挿入された被処理基板を所定温度に加熱するヒータ部と、

前記被処理基板を前記ヒータ部の上方に保持する保持部材と、
前記ヒータ部を貫通した前記保持部材の軸を回転駆動する回転駆動手段と、
を備えたことを特徴とする基板処理装置である。

【0020】

また、請求項2記載の発明は、前記不透明ケースが、
前記保持部材に保持された前記被処理基板の周囲を囲むように形成され、前記被処理基板が通過する第1の開口部を有する側面ケースと、
前記側面ケースの上部を覆うように取り付けられ、前記紫外線光源に対向する第2の開口部を有する上部ケースと、
前記側面ケースの下部を覆うように取り付けられ、前記被処理基板を昇降させる昇降部材が通過する第3の開口部を有する下部ケースと、
を組み合わせたことを特徴とするものである。

【0021】

また、請求項3記載の発明は、前記不透明ケースが、前記ヒータ部の外周を覆う筒状ケースを有することを特徴とするものである。

【0022】

また、請求項4記載の発明は、前記処理容器の側面に紫外線を遮断するUVガラス窓を設けたことを特徴とするものである。

【0023】

また、請求項5記載の発明は、前記保持部材は、前記被処理基板の下面に対し点接触で支持することを特徴とするものである。

【0024】

本発明によれば、ヒータ部に対向する位置に被処理基板を支持すると共に、被処理基板を保持する保持部材を回転させることにより、被処理基板の温度分布を均一に保ち、被処理基板の反りを抑制することができ、被処理基板の成膜処理を安定、且つ効率良く行える。さらに、処理容器の内壁を石英製の不透明ケースで覆うことにより、処理容器の内壁が紫外線により酸化することを防止できると共に、断熱効果により処理容器が高温になることを防止して処理容器の寿命を延ばすことが可能になる。

【0025】

また、本発明によれば、不透明ケースが、保持部材に保持された被処理基板の周囲を囲むように形成された側面ケースと、側面ケースの上部を覆うように取り付けられた上部ケースと、側面ケースの下部を覆うように取り付けられた下部ケースとを組み合わせたものであり、処理空間の内部構成に応じた任意の形状に製作することが可能になる。

【0026】

また、本発明によれば、不透明ケースがヒータ部の外周を覆う筒状ケースを有することにより、ヒータ部からの熱が外周側に放射されることを防止して被処理基板に対する加熱をより効率良く行うことが可能になる。

【0027】

また、本発明によれば、処理容器の側面に紫外線を遮断するUVガラス窓を設

けることにより、紫外線が照射されているときでも外部から処理空間内部を目視することが可能になる。

【0028】

また、本発明によれば、保持部材が被処理基板の下面に対し点接触で支持することにより、被処理基板を浮かした状態で加熱することが可能になり、被処理基板が中心部より周縁部が高温に加熱されて温度差による反りを生じたとしても加熱温度が均一になった時点で被処理基板を水平状態に復帰させることが可能になる。

【0029】

【発明の実施の形態】

以下、図面と共に本発明の一実施例について説明する。

【0030】

図2は本発明になる基板処理装置の一実施例の構成を示す正面図である。図3は本発明になる基板処理装置の一実施例の構成を示す側面図である。図4は図2中A-A線に沿う横断面図である。

【0031】

図2乃至図4に示されるように、基板処理装置20は、後述するように、シリコン基板の紫外光ラジカル酸化処理と、かかる紫外光ラジカル酸化処理により形成された酸化膜の高周波リモートプラズマを使ったラジカル窒化処理とを、連続して行うことができるように構成されている。

【0032】

基板処理装置20の主要構成は、内部に処理空間が画成された処理容器22と、処理容器22の内部に挿入された被処理基板（シリコン基板）を所定温度に加熱するヒータ部24と、処理容器22の上部に搭載された紫外線照射部26と、窒素ラジカルを供給するリモートプラズマ部27と、被処理基板を回転させる回転駆動部28と、処理空間に挿入された被処理基板を昇降させるリフト機構30と、処理容器22の内部を減圧するための排気経路32と、処理容器22の内部にガス（窒素ガス、酸素ガス等のプロセスガス）を供給するためのガス供給部34とからなる。

【0033】

また、基板処理装置 20 は、上記各主要構成部を支持するためのフレーム 36 を有する。フレーム 36 は、鉄骨を立体的に組み合わせたものであり、床面に載置される台形状の底部フレーム 38 と、底部フレーム 38 の後部より垂直方向に起立された垂直フレーム 40、41 と、垂直フレーム 40 の中間部より水平方向に延在するように横架された中間フレーム 42 と、垂直フレーム 40、41 の上端部より水平方向に横架された上部フレーム 44 とから構成されている。

【0034】

底部フレーム 38 には、冷却水供給部 46、電磁弁からなる排気用バルブ 48 a、48 b、ターボ分子ポンプ 50、真空管路 51、紫外線照射部 26 の電源ユニット 52、リフト機構 30 の駆動部 136、ガス供給部 34 などが搭載されている。

【0035】

垂直フレーム 40 の内部には、各種ケーブルが挿通されるケーブルダクト 40 a が形成されている。また、垂直フレーム 41 の内部には、排気ダクト 41 a が形成されている。さらに、垂直フレーム 40 の中間部に固定されたブラケット 58 には、緊急停止スイッチ 60 が取り付けられ、垂直フレーム 41 の中間部に固定されたブラケット 62 には、冷却水による温度調整を行う温度調整器 64 が取り付けられている。

【0036】

中間フレーム 42 には、上記処理容器 22、紫外線照射部 26、リモートプラズマ部 27、回転駆動部 28、リフト機構 30、UV ランプコントローラ 57 が支持されている。また、上部フレーム 44 には、ガス供給部 34 から引き出された複数のガス管路 58 が連通されたガスボックス 66、イオンゲージコントローラ 68、圧力制御を行う APC コントローラ 70、ターボ分子ポンプ 50 を制御する TMP コントローラ 72 などが搭載されている。

【0037】

図 5 は処理容器 22 の下方に配置された機器の構成を示す正面図である。図 6 は処理容器 22 の下方に配置された機器の構成を示す平面図である。図 7 は処理

容器 22 の下方に配置された機器の構成を示す側面図である。図 8 は排気経路 32 の構成を示す図であり、(A) は平面図、(B) は正面図、(C) は B-B 線に沿う縦断面図である。

【0038】

図 5 乃至図 7 に示されるように、処理容器 22 の後部下方には、処理容器 22 内部のガスを排気する排気経路 32 が設けられている。この排気経路 32 は、横幅寸法が処理容器 22 の内部に形成された処理空間の横幅と略同一寸法に形成された長方形状の排気口 74 と連通するように取り付けられている。

【0039】

このように、排気口 74 が処理容器 22 内部の横幅寸法に応じた長さに延在形成されているため、処理容器 22 の前部 22a 側から内部に供給されたガスは、後述するように処理容器 22 の内部を通過して後方へ向かう流れとなり、一定流速（層流）のまま排気経路 32 へ効率良く排気される。

【0040】

図 8 (A) ~ (C) に示されるように、排気経路 32 は、排気口 74 に連通される長方形状の開口部 32a と、開口部 32a の左右側面が下方に向けてテーパ状に傾斜したテーパ部 32b と、テーパ部 32b の下端で通路面積が絞られた底部 32c と、底部 32c から前方に突出する L 字状の主排気管 32d と、主排気管 32d の下端に開口する排出口 32e と、テーパ部 32b の下部 32f に開口するバイパス用排出口 32g とを有する。排出口 32e は、ターボ分子ポンプ 50 の吸気口に連通される。また、バイパス用排出口 32g は、バイパス管路 51a に連通される。

【0041】

図 5 乃至図 7 に示されるように、処理容器 22 の排気口 74 から排出されたガスは、ターボ分子ポンプ 50 の吸引力により長方形状に形成された開口部 32a から流入してテーパ部 32b を通過して底部 32c に至り、主排気管 32d 及び排出口 32e を介してターボ分子ポンプ 50 に導かれる。

【0042】

ターボ分子ポンプ 50 の吐出管 50a は、バルブ 48a を介して真空管路 51

に連通されている。そのため、処理容器 22 の内部に充填されたガスは、バルブ 48 a が開弁されると、ターボ分子ポンプ 50 を介して真空管路 51 へ排出される。また、排気経路 32 のバイパス用排出口 32 g には、バイパス管路 51 a が接続されており、このバイパス管路 51 a は、バルブ 48 b の開弁により真空管路 51 と連通される。

【0043】

ここで、本発明の要部を構成する処理容器 22 及びその周辺機器の構成について説明する。

【0044】

〔処理容器 22 の構成〕

図 9 は処理容器 22 及びその周辺機器を拡大して示す側面縦断面図である。図 10 は蓋部材 82 を外した処理容器 22 の内部を上方からみた平面図である。

図 9 及び図 10 に示されるように、処理容器 22 は、チャンバ 80 の上部開口を蓋部材 82 により閉塞する構成であり、内部がプロセス空間（処理空間）84 になっている。

【0045】

処理容器 22 は、前部 22 a にガスが供給される供給口 22 g が形成され、後部 22 b に搬送口 94 が形成されている。供給口 22 g には、後述するガス噴射ノズル部 93 が設けられ、搬送口 94 には後述するゲートバルブ 96 が連通される。

【0046】

図 11 は処理容器 22 の平面図である。図 12 は処理容器 22 の正面図である。図 13 は処理容器 22 の底面図である。図 14 は図 12 中 C-C 線に沿う縦断面図である。図 15 は処理容器 22 の右側面図である。図 16 は処理容器 22 の左側面図である。

【0047】

図 11 乃至図 16 に示されるように、処理容器 22 の底部 22 c には、ヒータ部 24 が挿入される開口 73 と、前述した長形状に開口した排気口 74 とが設けられている。排気口 74 には、前述した排気経路 32 が連通される。尚、チャ

ンバ 80 及び蓋部材 82 は、例えば、アルミ合金を切削加工して上記のような形状に加工したものである。

【0048】

また、処理容器 22 の右側面 22e には、プロセス空間 84 を覗くための第 1、第 2 の窓 75、76 と、プロセス空間 84 の温度を測定するためのセンサユニット 77 が取り付けられている。

【0049】

本実施例では、右側面 22e の中央より左側に楕円形に形成された第 1 の窓 75 が配置され、右側面 22e の中央より右側に円形に形成された第 2 の窓 76 が配置されているので、両方向からプロセス空間 84 に保持された被処理基板 W の状態を直接目視することができるので、被処理基板 W の成膜状況などを観測するのに有利である。

【0050】

尚、窓 75、76 は、熱電対などの温度測定器具を挿入する場合に処理容器 2 から外すことが可能な構成になっている。

【0051】

また、処理容器 22 の左側面 22d には、プロセス空間 84 の圧力を測定するためのセンサユニット 85 が取り付けられている。このセンサユニット 85 には、測定レンジの異なる 3 個の圧力計 85a～85c が設けられており、プロセス空間 84 の圧力変化を高精度に測定することが可能である。

【0052】

また、プロセス空間 84 を形成する処理容器 22 の内壁の四隅には、R 形状に形成された湾曲部 22h が設けられており、この湾曲部 22h により応力集中を回避すると共に、ガス噴射ノズル部 93 から噴射されたガス流が安定化するように作用する。

【0053】

〔紫外線照射部 26 の構成〕

図 8 乃至図 11 に示されるように、紫外線照射部 26 は、蓋部材 82 の上面に取り付けられている。この紫外線照射部 26 の筐体 26a の内部には、円筒状に

形成された2本の紫外線光源（UVランプ）86，87が所定間隔で平行に配置されている。

【0054】

この紫外線光源86，87は、波長が172nmの紫外線を発光する特性を有しており、蓋部材82に形成された横方向に延在形成された長方形の開口82a，82bを介してプロセス空間84に保持された被処理基板Wの上面に対向するようにプロセス空間84の前側半分（図8では左半分）の領域に紫外線を照射する位置に設けられている。

【0055】

また、直線状に延在する紫外線光源86，87から被処理基板W上に照射される紫外線の強度分布は、一様ではなく、被処理基板Wの半径方向の位置によって変化しており、一方が被処理基板Wの外周側ほど減少し、他方が内周側ほど減少する。このように紫外線光源86，87は、単独では単調に変化する紫外線強度分布を被処理基板W上に形成するが、被処理基板Wに対する紫外線強度分布の変化方向が逆になっている。

【0056】

そのため、紫外線光源86，87の駆動パワーをUVランプコントローラ57の制御により最適化することにより、被処理基板W上に非常に一様な紫外線強度分布を実現することが可能になる。

【0057】

尚、かかる駆動パワーの最適値は、紫外線光源86，87への駆動出力を変化させて成膜結果を評価することで最適値を求めることができる。

【0058】

また、被処理基板Wと紫外線光源86，87の円筒形状の円筒芯の中心との距離は、例えば、50～300mmに設定されており、望ましくは100～200mm程度が良い。

【0059】

図17は紫外線光源86，87の取付構造を拡大して示す縦断面図である。

図17に示されるように、紫外線光源86，87は、紫外線照射部26の筐体

26aの底部開口26bに対向する位置に保持されている。そして、底部開口26bは、プロセス空間84に保持された被処理基板Wの上面に対向する位置に開口すると共に、紫外線光源86, 87の全長よりも長い横幅寸法の長方形状に形成されている。

【0060】

底部開口26bの周縁部26cには、透明な石英により形成された透明窓88が取り付けられている。透明窓88は、紫外線光源86, 87から照射された紫外線をプロセス空間84に透過する共に、プロセス空間84が減圧されたときの圧力差にも耐える強度を有している。

【0061】

また、透明窓88の下面周縁部には、底部開口26bの周縁部26cの溝内に装着されたシール部材（Ｏリング）89が当接するシール面88aが形成されている。このシール面88aは、シール部材89を保護するためのコーティングまたは黒石英により形成されている。これにより、シール部材89の材質が分解せず、劣化を防止してシール性能を確保すると共に、シール部材89の材質がプロセス空間84に侵入することを防止する。

【0062】

また、透明窓88の上面周縁部には、ステンレス製のカバー88bが当接しており、透明窓88を締結部材91により挟持する際の強度を高めることで、締結時の押圧力により透明窓88が破損することを防止する。

【0063】

また、本実施例では、紫外線光源86, 87及び透明窓88がガス噴射ノズル部93から噴射されたガス流の流れ方向に対して直交する方向に延在するように設けたが、これに限らず、例えば、紫外線光源86, 87及び透明窓88をガス流の流れ方向に延在する方向に設けるようにしても良い。

【0064】

〔ガス噴射ノズル部93の構成〕

図9及び図10に示されるように、処理容器22は、前部22aに開口する供給口22gに窒素ガスまたは酸素ガスをプロセス空間84内部に噴射するガス噴

射ノズル部 93 が設けられている。このガス噴射ノズル部 93 は、後述するようにプロセス空間 84 の横幅方向に複数の噴射口 93 a が一列に配置されており、複数の噴射口 93 a から噴射されたガスが層流状態で被処理基板 W の表面を通過するようにプロセス空間 84 の内部に安定した流れを発生させる。

【0065】

尚、プロセス空間 84 を閉塞する蓋部材 82 の下面と被処理基板 W との距離は、例えば、5～100 mm に設定されており、望ましくは 25～85 mm 程度が良い。

【0066】

〔ヒータ部 24 の構成〕

図 9 及び図 10 に示されるように、ヒータ部 24 は、アルミ合金製のベース 110 と、ベース 110 上に固定された透明な石英ベルジャ 112 と、石英ベルジャ 112 の内部空間 113 に収納された SiC ヒータ 114 と、不透明石英により形成された熱反射部材（リフレクタ）116 と、石英ベルジャ 112 の上面に載置され SiC ヒータ 114 により加熱される SiC サセプタ（加熱部材）118 と、を備えた構成である。

【0067】

そのため、SiC ヒータ 114 及び熱反射部材 116 は、石英ベルジャ 112 の内部空間 113 に隔離されており、プロセス空間 84 でのコンタミネーションが防止される。また、洗浄工程においては、プロセス空間 84 内に露出された SiC サセプタ 118 のみを洗浄すれば良いので、SiC ヒータ 114 及び熱反射部材 116 を洗浄する手間を省略することが可能になる。

【0068】

被処理基板 W は、保持部材 120 により SiC サセプタ 118 の上方に対向するように保持される。一方、SiC ヒータ 114 は、熱反射部材 116 の上面に載置されており、SiC ヒータ 114 の発熱は、SiC サセプタ 118 に放射されると共に、熱反射部材 116 で反射された熱も SiC サセプタ 118 に放射される。尚、本実施例の SiC ヒータ 114 は、SiC サセプタ 118 から僅かに離間した状態で約 700℃ の温度に加熱される。

【0069】

SiCサセプタ118は、熱伝導率が良いので、SiCヒータ114からの熱を被処理基板Wに効率良く伝達して被処理基板Wが周縁部分と中心部分との温度差を無くして、被処理基板Wが温度差で反ることを防止する。

【0070】

〔回転駆動部28の構成〕

図9及び図10に示されるように、回転駆動部28は、SiCサセプタ118の上方で被処理基板Wを保持する保持部材120と、上記ベース110の下面に固定されたケーシング122と、ケーシング122により画成された内部空間124内で保持部材120の軸120dに結合されたセラミック軸126を回転駆動させるモータ128と、モータ128の回転を伝達するためのマグネットカップリング130とから構成されている。

【0071】

回転駆動部28においては、保持部材120の軸120dが石英ベルジャ112を貫通してセラミック軸126に結合され、セラミック軸126とモータ128の回転軸との間がマグネットカップリング130を介して非接触で駆動力を伝達する構成であるので、回転駆動系の構成がコンパクトになっており、装置全体の小型化にも寄与している。

【0072】

保持部材120は、軸120dの上端より水平方向に放射状（周方向に120度間隔）に延在する腕部120a～120cを有する。被処理基板Wは、保持部材120の腕部120a～120cに載置された状態で保持される。このように保持された被処理基板Wは、保持部材120と共にモータ128により一定の回転速度で回転されており、これによりSiCヒータ114の発熱による温度分布が平均化されると共に、紫外線光源86、87から照射される紫外線の強度分布が均一になり、表面に均一な成膜が施される。

【0073】

〔リフト機構30の構成〕

図9及び図10に示されるように、リフト機構30は、チャンバ80の下方、

且つ石英ベルジャ 112 の側方に設けられ、チャンバ 80 内に挿入された昇降アーム 132 と、昇降アーム 132 に連結された昇降軸 134 と、昇降軸 134 を昇降させる駆動部 136 とから構成されている。昇降アーム 132 は、例えば、セラミックまたは石英により形成されており、図 10 に示されるように、昇降軸 134 の上端が結合された結合部 132a と、SiC サセプタ 118 の外周を囲む環状部 132b とを有する。そして、昇降アーム 132 には、環状部 132b の内周より中心に延在する 3 本の当接ピン 138a ~ 138c が周方向に 120 度間隔で設けられている。

【0074】

当接ピン 138a ~ 138c は、SiC サセプタ 118 の外周から中心に向かって延在形成された溝 118a ~ 118c に嵌合する位置に降下しており、昇降アーム 132 が上昇することにより SiC サセプタ 118 の上方に移動する。また、当接ピン 138a ~ 138c は、SiC サセプタ 118 の中心より外周側に延在するように形成された保持部材 120 の腕部 120a ~ 120c と干渉しないように配置されている。

【0075】

昇降アーム 132 は、搬送ロボット 98 のロボットハンドが被処理基板 W を取り出す直前に上記当接ピン 138a ~ 138c を被処理基板 W の下面に当接させて被処理基板 W を保持部材 120 の腕部 120a ~ 120c より持ち上げる。これにより、搬送ロボット 98 のロボットハンドは、被処理基板 W の下方に移動することが可能になり、昇降アーム 132 が降下することで被処理基板 W を保持して搬送することが可能になる。

【0076】

〔石英ライナ 100 の構成〕

図 9 及び図 10 に示されるように、処理容器 22 の内部には、紫外線を遮断するため、例えば白色などの不透明石英により形成された石英ライナ 100 が装着されている。また、石英ライナ 100 は、後述するように下部ケース 102 と、側面ケース 104 と、上部ケース 106 と、石英ベルジャ 112 の外周を覆う円筒状ケース 108 とを組み合わせた構成になっている。

【0077】

この石英ライナ100は、プロセス空間84を形成する処理容器22及び蓋部材82の内壁を覆うことにより、処理容器22及び蓋部材82の熱膨張を防止する断熱効果が得られると共に、処理容器22及び蓋部材82の内壁が紫外線によって酸化することを防止し、且つ金属のコンタミネーションを防止する役目を有している。

【0078】

〔リモートプラズマ部27の構成〕

図9及び図10に示されるように、プロセス空間84に窒素ラジカルを供給するリモートプラズマ部27は、処理容器22の前部22aに取り付けられており、供給管路90を介して処理容器22の供給口92に連通されている。

【0079】

このリモートプラズマ部27では、Arなどの不活性ガスと共に窒素ガスが供給され、これをプラズマにより活性化することにより、窒素ラジカルを形成することが可能である。このようにして形成された窒素ラジカルは、被処理基板Wの表面に沿って流れ、基板表面を窒化する。

【0080】

また、窒素ガスの他に、 O_2 、NO、 N_2O 、 NO_2 、 NH_3 ガス等を用いた酸化、酸窒化ラジカルプロセスも実施可能である。

【0081】

〔ゲートバルブ96の構成〕

図9及び図10に示されるように、処理容器22の後部には、被処理基板Wを搬送するための搬送口94が設けられている。この搬送口94は、ゲートバルブ96により閉塞されており、被処理基板Wを搬送するときのみゲートバルブ96の開動作により開放される。

【0082】

ゲートバルブ96の後方には、搬送ロボット98が設けられている。そして、ゲートバルブ96の開動作に合わせて搬送ロボット98のロボットハンドが搬送口94よりプロセス空間84内部に進入して被処理基板Wの交換作業を行う。

〔上記各構成部の詳細〕

(1) ここで、上記ガス噴射ノズル部 93 の構成について詳細に説明する。

図 18 はガス噴射ノズル部 93 の構成を拡大して示す縦断面図である。図 19 はガス噴射ノズル部 93 の構成を拡大して示す横断面図である。図 20 はガス噴射ノズル部 93 の構成を拡大して示す正面図である。

【0083】

図 18 乃至図 20 に示されるように、ガス噴射ノズル部 93 は、前面中央に上記リモートプラズマ部 27 の供給管路 90 が連通される連通孔 92 を有し、連通孔 92 の上方に複数の噴射孔 93 a₁ ~ 93 a_n が横方向に一行に配設されたノズル板 93 b₁ ~ 93 b₃ が取り付けられている。噴射孔 93 a₁ ~ 93 a_n は、例えば、直径 1 mm の小孔であり、10 mm 間隔で設けられている。

【0084】

また、本実施例では、小孔からなる噴射孔 93 a₁ ~ 93 a_n を設けたが、これに限らず、例えば、細いスリットを噴射孔として設ける構成としても良い。

【0085】

また、ノズル板 93 b₁ ~ 93 b₃ は、ガス噴射ノズル部 93 の壁面に締結されている。そのため、噴射孔 93 a₁ ~ 93 a_n から噴射されたガスは、ガス噴射ノズル部 93 の壁面より前方に流れる。

【0086】

例えば、噴射孔 93 a₁ ~ 93 a_n がパイプ状のノズル管路に設けられている場合には、噴射孔 93 a₁ ~ 93 a_n から噴射されたガスの一部がノズル管路の後方に回り込むような流れが生じてしまい、プロセス空間 84 内にガス溜まりが発生して被処理基板 W 周辺のガス流が安定しないという問題が生じる。

【0087】

しかしながら、本実施例では、噴射孔 93 a₁ ~ 93 a_n がガス噴射ノズル部 93 の壁面に形成される構成であるので、このようなガスがノズル後方に戻るといった現象が発生せず、被処理基板 W 周辺のガス流を安定した層流状態に保つことが可能になる。これにより、被処理基板 W 上の成膜が均一に形成される。

【0088】

また、各ノズル板 93 b₁ ~ 93 b₃ に対向する内壁には、ガス溜まりとして機能する凹部 93 c₁ ~ 93 c₃ が形成されている。この凹部 93 c₁ ~ 93 c₃ が噴射孔 93 a₁ ~ 93 a_n の上流に設けられているので、各噴射孔 93 a₁ ~ 93 a_n から噴射されるガスの夫々の流速を平均化にすることができる。これにより、プロセス空間 84 の全域における流速を平均化することが可能になる。

【0089】

さらに、各凹部 93 c₁ ~ 93 c₃ は、ガス噴射ノズル部 93 を貫通するガス供給孔 93 d₁ ~ 93 d₃ が連通されている。尚、中央のガス供給孔 93 d₂ は、連通孔 92 と交差しないように横方向にずらした位置に形成されており、クランク形状に曲げられている。

【0090】

そして、中央のガス供給孔 93 d₂ には、第1のマスフローコントローラ 97 a によって流量制御されたガスがガス供給管路 99₂ を介して供給される。また、ガス供給孔 93 d₂ の左右に配置されたガス供給孔 93 d₁, 93 d₃ には、第2のマスフローコントローラ 97 b によって流量制御されたガスがガス供給管路 99₁, 99₃ を介して供給される。

【0091】

また、第1のマスフローコントローラ 97 a 及び第2のマスフローコントローラ 97 b は、ガス供給管路 99₄, 99₅ を介してガス供給部 34 と接続されており、ガス供給部 34 から供給されるガスの流量を予め設定された流量に制御する。

【0092】

第1のマスフローコントローラ 97 a 及び第2のマスフローコントローラ 97 b から供給されたガスは、ガス供給管路 99₁ ~ 99₃ を介してガス供給孔 93 d₁ ~ 93 d₃ に至り、各凹部 93 c₁ ~ 93 c₃ に充填された後、噴射孔 93 a₁ ~ 93 a_n からプロセス空間 84 に向けて噴射される。

【0093】

プロセス空間 84 内のガスは、処理容器 22 の前部 22 a の横幅方向に延在する各ノズル板 93 b₁ ~ 93 b₃ の噴射孔 93 a₁ ~ 93 a_n からプロセス空間

84の全幅に向かって噴射されるため、プロセス空間84の全域で一定流速（層流）で処理容器22の後部22b側へ流れる。

【0094】

さらに、処理容器22の後部22b側には、後部22bの横幅方向に延在する長方形の排気口74が開口しているため、プロセス空間84内のガスは、後方へ向かう流れとなり、一定流速（層流）のまま排気経路32へ排気される。

【0095】

また、本実施例においては、2系統の流量制御が可能であるので、例えば、第1のマスフローコントローラ97aと第2のマスフローコントローラ97bとで異なる流量制御することも可能である。

【0096】

これにより、プロセス空間84内に供給されるガスの流量（流速）を異なるように設定してプロセス空間84内におけるガスの濃度分布を変化させることも可能である。さらには、第1のマスフローコントローラ97aと第2のマスフローコントローラ97bとで異なる種類のガスを供給することもでき、例えば、第1のマスフローコントローラ97aにより窒素ガスの流量制御を行い、第2のマスフローコントローラ97bにより酸素ガスの流量制御を行うことも可能である。

【0097】

使用ガスとしては、例えば、酸素含有ガス、窒素含有ガス、並びに希ガス等が挙げられる。

【0098】

(2) ここで、ヒータ部24の構成について詳細に説明する。

図21はヒータ部24の構成を拡大して示す縦断面図である。図22はヒータ部24を拡大して示す底面図である。

【0099】

図21及び図22に示されるように、ヒータ部24は、アルミ合金製のベース110に石英ベルジャ112を載置し、処理容器22の底部22cにフランジ140を介して固定される。そして、石英ベルジャ112の内部空間113には、SiCヒータ114及び熱反射部材116が収納される。そのため、SiCヒ-

タ 114 及び熱反射部材 116 は、処理容器 22 のプロセス空間 84 から隔離されており、プロセス空間 84 のガスと接触せず、コンタミネーションが生じない構成になっている。

【0100】

SiC サセプタ 118 は、SiC ヒータ 114 と対向するように石英ベルジャ 112 上に載置されており、パイロメータ 119 によって温度が測定される。このパイロメータ 119 は、SiC サセプタ 118 が加熱されるのに伴って生じる焦電効果（パイロ電気効果）により SiC サセプタ 118 の温度を測定するものであり、制御回路では、パイロメータ 119 により検出された温度信号から被処理基板 W の温度を推測し、この推測温度に基づいて SiC ヒータ 114 の発熱量を制御する。

【0101】

また、石英ベルジャ 112 の内部空間 113 は、後述するように処理容器 22 のプロセス空間 84 を減圧するとき、プロセス空間 84 との圧力差が小さくなるように減圧システムが作動して同時に減圧される。そのため、石英ベルジャ 112 は、減圧工程時の圧力差を考慮して肉厚（例えば 30 mm 程度）にする必要がなく、熱容量が小さくて済み、その分加熱時の応答性を高められる。

【0102】

ベース 110 は、円盤状に形成されており、中央に保持部材 120 の軸 120 d が挿通される中央孔 142 を有し、内部には周方向に延在形成された冷却水用の第 1 の水路 144 が設けられている。ベース 110 は、アルミ合金製であるので、熱膨張率が大きいが、第 1 の水路 144 に冷却水を流すことにより、冷却される。

【0103】

また、フランジ 140 は、ベース 110 と処理容器 22 の底部 22 c との間に介在する第 1 のフランジ 146 と、第 1 のフランジ 146 の内周に嵌合する第 2 のフランジ 148 とを組み合わせた構成である。第 1 のフランジ 146 の内周面には、周方向に延在形成された冷却水用の第 2 の水路 150 が設けられている。

【0104】

上冷却水供給部 46 から供給された冷却水は、上記水路 144 及び 150 を流れることにより、SiC ヒータ 114 の発熱により加熱されたベース 110 及びフランジ 140 を冷却してベース 110 及びフランジ 140 の熱膨張を抑える。

【0105】

また、ベース 110 の下面には、水路 144 に冷却水を流入させる第 1 の流入管路 152 が連通される第 1 の流入口 154 と、水路 144 を通過した冷却水を排出する流出管路 156 が連通される第 1 の流出口 158 とが設けられている。さらに、ベース 110 の下面の外周近傍には、第 1 のフランジ 146 に締結されるボルト 160 を挿通するための取付孔 162 が周方向に複数（例えば、8～12箇所程度）設けられている。

【0106】

また、ベース 110 下面の半径方向上の中間位置付近には、SiC ヒータ 114 の温度を測定するための熱電対からなる温度センサ 164 と、SiC ヒータ 114 に電源を供給するための電源ケーブル接続用端子（ソルトン端子）166a～166f が設けられている。尚、SiC ヒータ 114 には、3つの領域が形成されており、電源ケーブル接続用端子 166a～166f は各領域に電源を供給する＋側端子、－側端子として設けられている。

【0107】

また、フランジ 140 の下面には、水路 150 に冷却水を流入させる第 2 の流入管路 168 が連通される第 2 の流入口 170 と、水路 150 を通過した冷却水を排出する流出管路 172 が連通される第 2 の流出口 174 とが設けられている。

【0108】

図 23 は第 2 の流入口 170 及び第 2 の流出口 174 の取付構造を拡大して示す縦断面図である。図 24 はフランジ 140 の取付構造を拡大して示す縦断面図である。

【0109】

図 23 に示されるように、第 1 のフランジ 146 には、第 2 の流入口 170 が連通された L 字状の連通孔 146a が設けられている。この連通孔 146a の端

部は、水路 150 に連通されている。また、第 2 の流出口 174 も上記第 2 の流入口 170 と同様な構成で水路 150 に連通されている。

【0110】

水路 150 は、フランジ 140 の内部に周方向に延在形成されているため、フランジ 140 を冷却することにより、第 1 のフランジ 146 の段部 146b とベース 110 との間で挟持された石英ベルジャ 112 の鍔部 112a の温度も間接的に冷却している。これにより、石英ベルジャ 112 の鍔部 112a が半径方向に熱膨張することを抑制することができる。

【0111】

図 23 及び図 24 に示されるように、石英ベルジャ 112 の鍔部 112a の下面には、複数の位置決め孔 178 が周方向に所定間隔毎に設けられている。この位置決め孔 178 は、ベース 110 の上面に螺入されたピン 176 が嵌合する孔であるが、熱膨張率の大きいベース 110 が半径方向に熱膨張したときに鍔部 112a に負荷がかからないようにピン 176 の外径よりも大径に形成されている。すなわち、ピン 176 と位置決め孔 178 とのクリアランス分だけ石英ベルジャ 112 の鍔部 112a に対するベース 110 の熱膨張が許容される。

【0112】

また、石英ベルジャ 112 の鍔部 112a は、第 1 のフランジ 146 の段部 146b に対して半径方向のクリアランスが設けられているので、この点からもこのクリアランス分だけベース 110 の熱膨張が許容される。

【0113】

石英ベルジャ 112 の鍔部 112a の下面は、ベース 110 の上面に装着されたシール部材（Ｏリング）180 によってシールされ、石英ベルジャ 112 の鍔部 112a の上面は、第 1 のフランジ 146 に装着されたシール部材（Ｏリング）182 によってシールされる。

【0114】

さらに、第 1 のフランジ 146 及び第 2 のフランジ 148 の上面は、処理容器 22 の底部 22c に装着されたシール部材（Ｏリング）184, 186 によってシールされる。また、第 2 のフランジ 148 の下面は、ベース 110 の上面に装

着されたシール部材（Ｏリング）１８８によってシールされる。

【０１１５】

このように、ベース１１０とフランジ１４０との間、及びフランジ１４０と処理容器２２の底部２２ｃとの間は、夫々２重シール構造になっており、どれか一つのシール部材が破損しても他のシール部材によってシールすることができるので、処理容器２２とヒータ部２４との間のシール構造に対する信頼性がより高められている。

【０１１６】

例えば、石英ベルジャ１１２が割れた場合、あるいは鏑部１１２ａにひび割れが生じた場合、鏑部１１２ａよりも外側に配置されたシール部材１８０によって石英ベルジャ１１２内部の気密性が確保され、処理容器２２内のガスが外部に流出することが阻止される。

【０１１７】

あるいは、ヒータ部２４に近い方のシール部材１８０，１８２が劣化した場合でも、ヒータ部２４よりも離れた位置に装着された外側のシール部材１８６，１８８によって処理容器２２とベース１１０との間のシール性能が維持されるため、経年変化によるガス漏れも防止できる。

【０１１８】

図２１に示されるように、ＳｉＣヒータ１１４は、石英ベルジャ１１２の内部空間１１３において、熱反射部材１１６の上面に載置されており、且つベース１１０の上面に起立する複数のクランプ機構１９０によって所定高さに保持されている。

【０１１９】

このクランプ機構１９０は、熱反射部材１１６の下面に当接する外筒１９０ａと、外筒１９０ａを貫通してＳｉＣヒータ１１４の上面に当接する軸１９０ｂと、軸１９０ｂに対して外筒１９０ａを押圧するコイルバネ１９２とを有する。

【０１２０】

そして、クランプ機構１９０は、コイルバネ１９２のバネ力でＳｉＣヒータ１１４及び熱反射部材１１６を挟持する構成になっているため、例えば、運搬時の

振動が入力された場合でも SiC ヒータ 114 及び熱反射部材 116 が石英ベルジャ 112 に接触しないように保持することが可能になる。また、上記コイルバネ 192 のバネ力が常に作用することで、熱膨張によるネジのゆるみも防止されており、SiC ヒータ 114 及び熱反射部材 116 はがたつきの無い安定状態に保持される。

【0121】

また、各クランプ機構 190 は、ベース 110 に対して SiC ヒータ 114 及び熱反射部材 116 の高さ位置を任意の位置に調整できるように構成されており、複数のクランプ機構 190 の高さ位置調整によって SiC ヒータ 114 及び熱反射部材 116 の水平に保持することが可能になる。

【0122】

さらに、石英ベルジャ 112 の内部空間 113 には、SiC ヒータ 114 の各端子とベース 110 に挿通された電源ケーブル接続用端子 166a～166f とを電氣的に接続するための接続部材 194a～194f（但し、図 21 には接続部材 194a, 194c が図示してある）取り付けられている。

【0123】

図 25 はクランプ機構 190 の上端部の取付構造を拡大して示す縦断面図である。

図 25 に示されるように、クランプ機構 190 は、熱反射部材 116 の挿通孔 116a 及び SiC ヒータ 114 の挿通孔 114e に挿通された軸 190b の上端に螺入されたナット 193 を締め付けることで、ワッシャ 195 を介して L 字状ワッシャ 197, 199 を軸方向に押圧して SiC ヒータ 114 を挟持する。

【0124】

SiC ヒータ 114 は、挿通孔 114e に L 字状ワッシャ 197, 199 の円筒部 197a、199a が挿入され、円筒部 197a, 199a 内にクランプ機構 190 の軸 190b が挿通される。そして、L 字状ワッシャ 197, 199 の鏝部 197b, 199b が SiC ヒータ 114 の上面、下面に当接する。

【0125】

クランプ機構 190 の軸 190b は、上記コイルバネ 192 のバネ力により下

方に付勢され、且つクランプ機構 190 の外筒 190 a は、上記コイルバネ 192 のバネ力により上方に付勢されている。このように、コイルバネ 192 のバネ力がクランプ力として作用するため、熱反射部材 116 及び SiC ヒータ 114 は、安定的に保持され、運搬時の振動による破損が防止される。

【0126】

SiC ヒータ 114 の挿通孔 114 e は、L 字状ワッシャ 197 a, 197 b の円筒部 197 c、197 d よりも大径であり、クリアランスが設けられている。そのため、SiC ヒータ 114 の発熱によって生じる熱膨張により挿通孔 114 e と軸 190 b との位置が相対変位した場合、挿通孔 114 e は L 字状ワッシャ 197, 199 の鏝部 197 b, 199 b に当接したまま水平方向にずれることが可能になり、熱膨張に伴う応力の発生が防止される。

【0127】

(3) ここで、SiC ヒータ 114 について説明する。

図 26 に示されるように、SiC ヒータ 114 は、中心部に円形状に形成された第 1 の発熱部 114 a と、第 1 の発熱部 114 a の外周を囲むように円弧状に形成された第 2、第 3 の発熱部 114 b, 114 c とから構成されている。また、SiC ヒータ 114 の中心には、保持部材 120 の軸 120 d が挿通される挿通孔 114 d が設けられている。

【0128】

発熱部 114 a ~ 114 c は、夫々ヒータ制御回路 196 に並列に接続されており、温度調整器 198 によって設定された任意の温度に制御される。ヒータ制御回路 196 では、電源 200 から発熱部 114 a ~ 114 c に供給される電圧を制御することにより SiC ヒータ 114 から放射される発熱量を制御する。

【0129】

また、発熱部 114 a ~ 114 c によって容量が異なると、電源 200 の負担が増大するため、本実施例では、各発熱部 114 a ~ 114 c の容量 (2 KW) が同一になるように抵抗が設定されている。

【0130】

ヒータ制御回路 196 は、発熱部 114 a ~ 114 c を同時に通電して発熱さ

せる制御方法Iと、被処理基板Wの温度分布状況に応じて中心の第1の発熱部114aあるいは外側の第2、第3の発熱部114b, 114cの何れか一方を発熱させる制御方法IIと、被処理基板Wの温度変化に応じて発熱部114a~114cを同時に発熱させたり、第1の発熱部114aあるいは第2、第3の発熱部114b, 114cの何れかを発熱させたりする制御方法IIIを選択することができる。

【0131】

被処理基板Wは、上記保持部材120により保持された状態で回転しながら各発熱部114a~114cの発熱により加熱される際、外周側と中心部分との温度差によって周縁部分が上方に反ることがある。しかしながら、本実施例では、SiCヒータ114は、熱伝導率が良いSiCサセプタ118を介して被処理基板Wを加熱するため、被処理基板Wの全体がSiCヒータ114からの熱で加熱され、被処理基板Wの周縁部分と中心部分との温度差を小さく抑えられて、被処理基板Wが反ることを防止する。

【0132】

(4) ここで、石英ベルジャ112の構成について詳細に説明する。

図27は石英ベルジャ112の構成を示す図であり、(A)は平面図、(B)は縦断面図である。図28は石英ベルジャ112の構成を示す図であり、(A)は上方からみた斜視図、(B)は下方からみた斜視図である。

【0133】

図27(a)(b)及び図28(A)(B)に示されるように、石英ベルジャ112は、透明な石英により形成されており、前述した鍔部112aの上方に形成された円筒部112bと、円筒部112bの上方を覆う天板112cと、天板112cの中央より下方に延在する中空部112dと、鍔部112aの内側に形成される開口に横架された補強のための梁部112eとを有する。

【0134】

鍔部112a及び天板112cは、荷重を受けるので、円筒部112bよりも厚く形成されている。また、石英ベルジャ112は、縦方向に延在する中空部112dと横方向に延在する梁部112eとが内部で交差しているため、上下方向

及び半径方向の強度が高められている。

【0135】

また、梁部112eの中間位置には、中空部112dの下端部分が結合されており、中空部112d内の挿通孔112fは梁部112eも貫通している。この挿通孔112fには、保持部材120の軸120dが挿通される。

【0136】

そして、石英ベルジャ112の内部空間113には、前述したSiCヒータ114及び熱反射部材116が挿入される。また、SiCヒータ114及び熱反射部材116は、円盤状に形成されているが、円弧状に分割可能な構成であり、梁部112eを避けて内部空間113に挿入された後に組み立てられる。

【0137】

さらに、石英ベルジャ112の天板112cには、SiCサセプタ118を支持するためのボス112g～112iが3箇所（120度間隔）に突出している。そのため、ボス112g～112iに支持されたSiCサセプタ118は、天板112cから僅かに浮いた状態に載置される。そのため、処理容器22の内部圧力が変化したり、あるいは温度変化が生じることによりSiCサセプタ118が下方に変動した場合でも、天板112cに接触することが防止される。

【0138】

また、石英ベルジャ112の内部圧力は、後述するように処理容器22のプロセス空間84の圧力と差が50 Torr以下になるように減圧システムによる排気流量の制御を行うため、石英ベルジャ112の肉厚を比較的薄く製作することが可能になる。これにより、天板112cの厚さを6～10mm程度に薄くすることができるので、石英ベルジャ112の熱容量が小さくなって加熱時の熱伝導効率を高めることにより応答性を向上させることが可能になる。尚、本実施例の石英ベルジャ112は、100 Torrの圧力に耐える強度を有するように設計されている。

【0139】

図29は減圧システムの排気系統の構成を示す系統図である。

図29に示されるように、処理容器22のプロセス空間84は、前述したよう

にバルブ 48a の開弁により排気口 74 に連通された排気経路 32 を介してターボ分子ポンプ 50 の吸引力により減圧される。さらに、ターボ分子ポンプ 50 の排気口に接続された真空管路 51 の下流は、排気されたガスを吸引するポンプ (MBP) 201 に連通されている。

【0140】

石英ベルジャ 112 の内部空間 113 は、排気管路 202 を介してバイパス管路 51a に接続され、回転駆動部 28 のケーシング 122 により画成された内部空間 124 は、排気管路 204 を介してバイパス管路 51a に接続されている。

【0141】

排気管路 202 には、内部空間 113 の圧力を測定する圧力計 205 と、石英ベルジャ 112 の内部空間 113 を減圧する際に開弁されるバルブ 206 とが設けられている。また、バイパス管路 51a には、前述したようにバルブ 48b が設けられ、且つバルブ 48b をバイパスする分岐管路 208 が設けられている。この分岐管路 208 には、減圧工程の初期段階に開弁されるバルブ 210 と、バルブ 48b よりも流量を絞るための可変絞り 211 とが設けられている。

【0142】

また、ターボ分子ポンプ 50 の排気側には、開閉用のバルブ 212 と、排気側の圧力を測定する圧力計 214 とが設けられている。そして、ターボ軸パージ用の N₂ ラインがターボ分子ポンプ 50 に連通されたターボ管路 216 には、逆止弁 218、絞り 220、バルブ 222 が設けられている。

【0143】

尚、上記バルブ 206、210、212、222 は、電磁弁からなり、制御回路からの制御信号により開弁する。

【0144】

上記のように構成された減圧システムでは、処理容器 22、石英ベルジャ 112、回転駆動部 28 の減圧工程を行う場合、一気に減圧するのではなく、段階的に減圧して徐々に真空に近づけるように減圧させる。

【0145】

まず、石英ベルジャ 112 の排気管路 202 に設けられたバルブ 206 を開弁

することで石英ベルジャ 112 の内部空間 113 とプロセス空間 84 との間が排気経路 32 を介して連通状態となり、圧力の均一化が行われる。これにより、減圧工程の開始段階での石英ベルジャ 112 の内部空間 113 とプロセス空間 84 との間の圧力差が小さくなる。

【0146】

次に上記分岐管路 208 に設けられたバルブ 210 を開弁させて可変絞り 211 により絞られた小流量による減圧を行う。その後、バイパス管路 51a に設けられたバルブ 48b を開弁させて排気流量を段階的に増大させる。

【0147】

また、圧力計 205 により測定された石英ベルジャ 112 の圧力と、センサユニット 85 の圧力計 85a～85c により測定されたプロセス空間 84 の圧力とを比較し、両圧力の差が 50 Torr 以下であるとき、バルブ 48b を開弁させる。これにより、減圧工程において、石英ベルジャ 112 にかかる内外の圧力差を緩和して石英ベルジャ 112 に不要な応力が作用しないように減圧工程を行う。

【0148】

そして、所定時間経過後にバルブ 48a を開弁させてターボ分子ポンプ 50 の吸引力による排気流量を増大させて処理容器 22、石英ベルジャ 112、回転駆動部 28 の内部を真空になるまで減圧する。

【0149】

(5) ここで、上記保持部材 120 の構成について説明する。

図 30 は保持部材 120 の構成を示す図であり、(A) は平面図、(B) は側面図である。

【0150】

図 30 (A) (B) に示されるように、保持部材 120 は、被処理基板 W を支持する腕部 120a～120c と、腕部 120a～120c が結合された軸 120d とから構成されている。腕部 120a～120c は、プロセス空間 84 におけるコンタミネーションを防止し、且つ SiC サセプタ 118 からの熱を遮蔽しないようにするため、透明石英により形成されており、軸 120d の上端を中心

軸として120度間隔で水平方向に放射状に延在している。

【0151】

さらに、腕部120a～120cの長手方向の中間位置には、被処理基板Wの下面に当接するボス120e～120gが突出している。そのため、被処理基板Wは、ボス120e～120gが当接する3点で支持される。

【0152】

このように、保持部材120は、点接触で被処理基板Wを支持する構成であるので、SiCサセプタ118に対して僅かな距離で離間した位置に被処理基板Wを保持することができ。尚、SiCサセプタ118と被処理基板Wとの離間距離は、例えば、1～20mmであり、望ましくは3～10mm程度が良い。

【0153】

すなわち、被処理基板Wは、SiCサセプタ118の上方に浮いた状態で回転することになり、直接SiCサセプタ118に載置される場合よりもSiCサセプタ118からの熱が均一に放射され、周縁部分と中心部分の温度差が生じにくく、温度差による被処理基板Wの反りも防止される。

【0154】

被処理基板Wは、SiCサセプタ118から離間した位置に保持されているので、温度差によって反りが生じててもSiCサセプタ118に接触せず、定常時の温度均一化に伴って元の水平状態に復帰することが可能になる。

【0155】

また、保持部材120の軸120dは、不透明石英により棒状に形成されており、上記SiCサセプタ118及び石英ベルジャ112の挿通孔112fに挿通されて下方に延在する。このように、保持部材120は、プロセス空間84内で被処理基板Wを保持するものであるが、石英により形成されているので、金属製のものよりもコンタミネーションのおそれがない。

【0156】

(6) ここで、上記回転駆動部28の構成について詳細に説明する。

図31はヒータ部24の下方に配置された回転駆動部28の構成を示す縦断面図である。図32は回転駆動部28を拡大して示す縦断面図である。

【0157】

図31及び図32に示されるように、ヒータ部24のベース110の下面に回転駆動部28を支持するためのホルダ230が締結されている。このホルダ230には、回転位置検出機構232と、ホルダ冷却機構234とが設けられている。

【0158】

さらに、ホルダ230の下方には、保持部材120の軸120dが挿通固定されたセラミック軸126が挿入されており、セラミック軸126を回転可能に支持するセラミック軸受236、237を保持する固定側のケーシング122がボルト240により固定されている。

【0159】

ケーシング122内においては、回転部分がセラミック軸126とセラミック軸受236、237とから構成されているので、金属のコンタミネーションが防止されている。

【0160】

ケーシング122は、ボルト240が挿通されるフランジ242と、フランジ238より下方に延在形成された有底筒状の隔壁244とを有する。隔壁244の外周面には、前述した減圧システムの排気管路204が連通される排気ポート246が設けられており、ケーシング122の内部空間124の気体は、前述した減圧システムによる減圧工程において、排気されて減圧される。そのため、プロセス空間84内のガスが保持部材120の軸120dに沿って外部に流出することが防止される。

【0161】

さらに、内部空間124には、マグネットカップリング130の従動側マグネット248が収納されている。この従動側マグネット248は、コンタミネーションを防止するため、セラミック軸126の外周に嵌合されたマグネットカバー250に覆われており、内部空間124内の気体と接触しないように取り付けられている。

【0162】

マグネットカバー 250 は、アルミ合金により環状に形成されたカバーであり、内部に収納する環状の空間が形成されている。内にがたつきの無い状態に収納されている。また、マグネットカバー 250 の継ぎ目部分は、電子ビーム溶接により隙間無く結合されており、ロウ付け等のように銀が流出してコンタミネーションが生じることがないように加工されている。

【0163】

さらに、ケーシング 122 の外周には、筒状に形成された大気側回転部 252 が嵌合するように設けられており、軸受 254, 255 を介して回転可能に支持されている。そして、大気側回転部 252 の内周には、マグネットカップリング 130 の駆動側マグネット 256 が取り付けられている。

【0164】

大気側回転部 252 は、下端部 252a が伝達部材 257 を介してモータ 128 の駆動軸 128a が結合されている。そのため、モータ 128 の回転駆動力は、大気側回転部 252 に設けられた駆動側マグネット 256 とケーシング 122 の内部に設けられた従動側マグネット 248 との間の磁力を介してセラミック軸 126 に伝達され、保持部材 120 及び被処理基板 W に伝達される。

【0165】

また、大気側回転部 252 の外側には、大気側回転部 252 の回転を検出する回転検出ユニット 258 が設けられている。この回転検出ユニット 258 は、大気側回転部 252 の下端部外周に取り付けられた円盤状のスリット板 260, 261 と、スリット板 260, 261 の回転量を光学的に検出するフォトインタラプタ 262, 263 とから構成されている。

【0166】

フォトインタラプタ 262, 263 は、ブラケット 264 により固定側のケーシング 122 に固定されている。そして、回転検出ユニット 258 では、一対のフォトインタラプタ 262, 263 から回転速度に応じたパルスが同時に検出されるので、両パルスを比較することにより回転検出精度を高めることが可能になる。

【0167】

図 3 3 はホルダ冷却機構 2 3 4 の構成を示す図であり、(A) は横断面図、(B) は側面図である。

図 3 3 (A) (B) に示されるように、ホルダ冷却機構 2 3 4 は、ホルダ 2 3 0 の内部に周方向に延在する冷却水用の水路 2 3 0 a が形成されている。そして、水路 2 3 0 a の一端に冷却水供給ポート 2 3 0 b が連通され、水路 2 3 0 a の他端に冷却水排出ポート 2 3 0 c が連通されている。

【0168】

冷却水供給部 4 6 から供給された冷却水は、冷却水供給ポート 2 3 0 b から水路 2 3 0 a を通過した後、冷却水排出ポート 2 3 0 c から排出されるため、ホルダ 2 3 0 全体を冷却することができる。

【0169】

図 3 4 は回転位置検出機構 2 3 2 の構成を示す横断面図である。

図 3 4 に示されるように、ホルダ 2 3 0 の一方の側面には、発光素子 2 6 6 が取り付けられ、ホルダ 2 3 0 の他方の側面には、発光素子 2 6 6 からの光を受光する受光素子 2 6 8 が取り付けられている。

【0170】

また、ホルダ 2 3 0 の中央には、保持部材 1 2 0 の軸 1 2 0 d が挿通される中央孔 2 3 0 d が上下方向に貫通しており、この中央孔 2 3 0 d に交差するように横方向に貫通する貫通孔 2 3 0 e、2 3 0 f が設けられている。

【0171】

発光素子 2 6 6 は、一方の貫通孔 2 3 0 e の端部に挿入され、受光素子 2 6 8 は、他方の貫通孔 2 3 0 f の端部に挿入されている。貫通孔 2 3 0 e と 2 3 0 f との間には、軸 1 2 0 d が挿通されているため、軸 1 2 0 d の回転位置を受光素子 2 6 8 の出力変化から検出することが可能になる。

【0172】

(7) ここで、回転位置検出機構 2 3 2 の構成及び作用について詳細に説明する。

図 3 5 は回転位置検出機構 2 3 2 の構成及び作用を説明するための図であり、(A) は非検出状態を示す図、(B) は検出状態を示す図である。

【0173】

図35 (A) に示されるように、保持部材120の軸120dは、外周に接線方向の面取り加工が施されている。この面取り部120iは、発光素子266と受光素子268との中間位置に回動したとき、発光素子266から発光された光と平行になる。

【0174】

このとき、発光素子266からの光は、面取り部120iの横を通過して受光素子268に照射される。これにより、受光素子268の出力信号Sはオンになり、回転位置判定回路270に供給される。

【0175】

図35 (B) に示されるように、保持部材120の軸120dが回動して面取り部120iの位置が中間位置からずれると、発光素子266からの光は、軸120dに遮断され、回転位置判定回路270への出力信号Sはオフになる。

【0176】

図36 回転位置検出機構232の信号波形図であり、(A)は受光素子268の出力信号Sの波形図、(B)は回転位置判定回路270から出力されるパルス信号Pの波形図である。

【0177】

図36 (A) に示されるように、受光素子268は、軸120dの回動位置によって発光素子266からの光の受光量（出力信号S）が放物線状に変化する。回転位置判定回路270では、この出力信号Sに対する閾値Hを設定することで、出力信号Sが閾値H以上になったときにパルスPを出力する。

【0178】

このパルスPが保持部材120の回動位置を検出した検出信号として出力される。すなわち、回転位置判定回路270は、図10に示されるように、保持部材120の腕部120a～120cが昇降アーム132の当接ピン138a～138cに干渉せず、且つ搬送ロボット98のロボットハンドと干渉しない位置にあることを判定し、その検出信号（パルスP）を出力する。

【0179】

(8) ここで、上記回転位置判定回路 270 から出力された検出信号 (パルス P) に基づいて制御回路が実行する回転位置制御処理について説明する。

図 37 は制御回路が実行する回転位置制御処理を説明するためのフローチャートである。

【0180】

図 37 に示されるように、制御回路は、S11 において、被処理基板 W の回転を指示する制御信号があると、S12 に進み、モータ 128 を起動させる。続いて、S13 に進み、受光素子 268 の信号がオンかどうかをチェックする。S13 で受光素子 268 の信号がオンであるときは、S14 に進み、検出信号 (パルス P) の周期から保持部材 120 及び被処理基板 W の回転数を演算する。

【0181】

続いて、S15 に進み、保持部材 120 及び被処理基板 W の回転数 n が予め設定された目標回転 n_a かどうかをチェックする。S15 において、保持部材 120 及び被処理基板 W の回転数 n が目標回転 n_a に達していないときは、上記 S13 に戻り、モータ 128 の回転数が上昇したかどうかを再度チェックする。

【0182】

また、上記 S15 において、 $n = n_a$ のときは、保持部材 120 及び被処理基板 W の回転数 n が目標回転 n_a に達しているので、S17 に進み、モータ停止の制御信号があるかどうかをチェックする。S17 において、モータ停止の制御信号が無いときは、上記 S13 に戻り、モータ停止の制御信号があるときは、S18 に進み、モータ 128 を停止させる。続いて、S19 で受光素子 268 の信号がオンかどうかをチェックし、受光素子 268 の信号がオンになるまで繰り返す。

【0183】

このようにして、保持部材 120 の腕部 120a ~ 120c が昇降アーム 132 の当接ピン 138a ~ 138c に干渉せず、且つ搬送ロボット 98 のロボットハンドと干渉しない位置に停止させることができる。

【0184】

尚、上記回転位置制御処理では、受光素子 268 からの出力信号の周期から回

転数を求める方法を用いた場合について説明したが、例えば前述したフォトインタラプタ 262, 263 から出力された信号を積算して回転数を求めることも可能である。

【0185】

(9) ここで、処理容器 122 の側面に形成された窓 75, 76 の構成について詳細に説明する。

図 38 は窓 75, 76 の取付箇所を上方からみた横断面図である。図 39 は窓 75 を拡大して示す横断面図である。図 40 は窓 76 を拡大して示す横断面図である。

【0186】

図 38 及び図 39 に示されるように、第 1 の窓 75 は、処理容器 122 の内部に形成されたプロセス空間 84 にガスが供給されたり、真空中に減圧されるため、気密性がより高められた構成になっている。

【0187】

窓 75 は、透明石英 272 と、紫外線を遮断する UV ガラス 274 とを有する 2 重構造になっている。透明石英 272 は、窓取り付け部 276 に当接させた状態で第 1 の窓枠 278 が窓取り付け部 276 にビス 277 でネジ止めされて固定される。窓取り付け部 276 の外面には、透明石英 272 との間を気密にシールするシール部材 (O リング) 280 が装着されている。さらに、第 1 の窓枠 278 の外面には、UV ガラス 274 を当接させた状態で第 2 の窓枠 282 がビス 284 でネジ止めされて固定される。

【0188】

このように、窓 75 は、紫外線光源 (UV ランプ) 86, 87 から照射された紫外線が UV ガラス 274 によって遮断されてプロセス空間 84 の外部に漏れることを防止していると共に、シール部材 280 のシール効果によってプロセス空間 84 に供給されたガスが外部に流出することを防止している。

【0189】

また、処理容器 22 の側面を貫通する開口 286 は、処理容器 22 の中央、すなわち保持部材 120 に保持された被処理基板 W の中心に向かうように斜めに貫

通している。そのため、窓 75 は、処理容器 22 の側面中心から外れた位置に設けられているが、横方向に広く見えるように楕円形状に形成されており、被処理基板 W の状態を外部から視認することができる。

【0190】

また、第 2 の窓 76 は、上記窓 75 と同様な構成になっており、透明石英 292 と、紫外線を遮断する UV ガラス 294 とを有する 2 重構造になっている。透明石英 292 は、窓取り付け部 296 に当接させた状態で第 1 の窓枠 298 が窓取り付け部 296 にビス 297 でネジ止めされて固定される。窓取り付け部 296 の外面には、透明石英 292 との間を気密にシールするシール部材（Oリング）300 が装着されている。さらに、第 1 の窓枠 298 の外面には、UV ガラス 294 を当接させた状態で第 2 の窓枠 302 がビス 304 でネジ止めされて固定される。

【0191】

このように、窓 76 は、紫外線光源（UV ランプ）86，87 から照射された紫外線が UV ガラス 294 によって遮断されてプロセス空間 84 の外部に漏れることを防止していると共に、シール部材 300 のシール効果によってプロセス空間 84 に供給されたガスが外部に流出することを防止している。

【0192】

尚、本実施例では、処理容器 22 の側面に一對の窓 75，76 を配置した構成を一例として説明したが、これに限らず、3 個以上の窓を設けるようにしても良いし、あるいは側面以外の場所に設けるようにしても良いのは勿論である。

【0193】

（10）ここで、石英ライナ 100 を構成する各ケース 102，104，106，108 について説明する。

図 9 及び図 10 に示されるように、石英ライナ 100 は、下部ケース 102、側面ケース 104、上部ケース 106、円筒状ケース 108 とを組み合わせた構成になっており、夫々が不透明石英により形成されており、アルミ合金製の処理容器 22 をガスや紫外線から保護すると共に、処理容器 22 による金属のコンタミネーションを防止することを目的として設けられている。

【0194】

図41 (A) (B) は下部ケース102の構成を示す図であり、(A) は平面図、(B) は側面図である。

図41 (A) (B) に示されるように、下部ケース102は、輪郭形状が処理容器22の内壁形状に対応した板状に形成されており、その中央にはSiCサセプタ118及び被処理基板Wに対向する円形開口310が形成されている。この円形開口310は、円筒状ケース108が挿入可能な寸法に形成されており、内周には保持部材120の腕部120a～120cの先端部を挿入するための凹部310a～310cが120度間隔で設けられている。

【0195】

尚、凹部310a～310cの位置は、保持部材120の腕部120a～120cが昇降アーム132の当接ピン138a～138cに干渉せず、且つ搬送ロボット98のロボットハンドと干渉しない位置である。

【0196】

また、下部ケース102には、処理容器22の底部に形成された排気口74に対向する長形状の開口312が設けられている。さらに、下部ケース102は、下面に位置決め用の突起314a, 314bが非対称位置に設けられている。

【0197】

また、上記円形開口310の内周には、後述する円筒状ケース108の突起が嵌合するための凹部310dが形成されている。さらに、下部ケース102の周縁部には、側面ケース104に嵌合する段部315が設けられている。

【0198】

図42は側面ケース104の構成を示す図であり、(A) は平面図、(B) は正面図、(C) は背面図、(D) は左側面図、(E) は右側面図である。

図42 (A) ～ (E) に示されるように、側面ケース104は、外形状が処理容器22の内壁形状に対応した四隅がR形状とされた略四角形の枠形状に形成されており、内側にプロセス空間84が形成される。

【0199】

また、側面ケース104は、正面104aに前述したガス噴射ノズル部93の

複数の噴射口 93a に対向するように横方向に延在された細長形状のスリット 316 と、リモートプラズマ部 27 に連通される連通孔 92 に対向する位置に設けられた U 字状の開口 317 とが設けられている。尚、本実施例では、スリット 316 と開口 317 とが連通した構成になっているが、夫々独立した開口として形成することも可能である。

【0200】

また、側面ケース 104 は、背面 104b に前述した搬送ロボット 98 のロボットハンドが通過するための凹部 318 が搬送口 94 に対向する位置に形成されている。

【0201】

また、側面ケース 104 は、左側面 104c に前述したセンサユニット 85 に対向する円形の孔 319 が形成され、右側面 104d に前述した窓 75, 76 と、センサユニット 77 に対向する孔 320～322 が形成されている。

【0202】

図 43 は上部ケース 106 の構成を示す図であり、(A) は底面図、(B) は側面図である。

図 43 (A) (B) に示されるように、上部ケース 106 は、輪郭形状が処理容器 22 の内壁形状に対応した板状に形成されており、紫外線光源 (UV ランプ) 86, 87 に対向する位置に長方形の開口 324, 325 が形成されている。さらに、上部ケース 106 の周縁部には、側面ケース 104 に嵌合する段部 326 が設けられている。

【0203】

また、上部ケース 106 は、蓋部材 82 の形状に対応する円形孔 327～329、及び長方形の四角孔 330 が設けられている。

【0204】

図 44 は円筒状ケース 108 の構成を示す図であり、(A) は平面図、(B) は側面縦断面図、(C) は側面図である。

図 44 (A)～(C) に示されるように、円筒状ケース 108 は、石英ベルジャ 112 の外周を覆うように筒状に形成されており、上端縁部には昇降アーム 1

32の当接ピン138a～138cが挿入される凹部108a～108cが設けられている。さらに、円筒状ケース108は、上端部の外周に下部ケース102の凹部310dが嵌合する位置合わせ用の突起108dが形成されている。

【0205】

(11) ここで、リフタ機構30のシール構造について説明する。

図45はリフタ機構30を拡大して示す縦断面図である。図46はリフタ機構30のシール構造拡大して示す縦断面図である。

【0206】

図45及び図46に示されるように、リフタ機構30は、駆動部136により昇降軸134を昇降させてチャンバ80内に挿入された昇降アーム132を昇降させる際、チャンバ80の貫通孔80a内に挿入された昇降軸134の外周が蛇腹形状のベローズ332により覆われており、チャンバ80内でのコンタミネーションを防止するように構成されている。

【0207】

ベローズ332は、蛇腹部分が伸縮可能な形状になっており、例えばインコネルやハステロイなどにより形成されている。また、貫通孔80aは、昇降軸134が挿通された蓋部材340により閉塞されている。

【0208】

さらに、昇降軸134の上端がボルト334により締結される昇降アーム132の連結部材336には、円筒形状のセラミックカバー338が嵌合固定されている。このセラミックカバー338は、連結部材336より下方に延在形成されるため、ベローズ332の周囲を覆うことによりチャンバ80内で直接露出されないように設けられている。

【0209】

そのため、ベローズ332は、プロセス空間84において、昇降アーム132を上昇させる際に上方に伸びてしまい、セラミックにより形成された円筒状カバー338により覆われている。よって、ベローズ332は、貫通孔80aに昇降可能に挿入された円筒状カバー338によりプロセス空間84のガスや熱に直接晒されることがなく、ガスや熱による劣化を防止されている。

【0210】

(12) 以下に、基板処理装置20を使って行う被処理基板W表面の紫外光ラジカル酸化処理、およびその後に行われるリモートプラズマラジカル窒化処理について説明する。

〔紫外光ラジカル酸化処理〕

図47(A)は、それぞれ図2の基板処理装置20を使って被処理基板Wのラジカル酸化を行う場合を示す側面図および平面図、図47(B)は図47(A)の構成を示す平面図である。

図47(A)に示されるように、前記プロセス空間84中にはガス噴射ノズル部93から酸素ガスが供給され、被処理基板Wの表面に沿って流れた後、排気口74、ターボ分子ポンプ50およびポンプ201を通して排気される。ターボ分子ポンプ50を使うことにより、前記プロセス空間84のプロセス圧が、基板Wの酸素ラジカルによる酸化に必要な $10^{-3} \sim 10^{-6}$ Torrの範囲に設定される。

【0211】

これと同時に、好ましくは172 nmの波長の紫外光を発生する紫外線光源86, 87を駆動することにより、このようにして形成された酸素ガス流中に酸素ラジカルが形成される。形成された酸素ラジカルは前記被処理基板Wの表面に沿って流れる際に、回動している基板表面を酸化する。このような被処理基板Wの酸素ラジカルによる酸化により、シリコン基板表面に1 nm以下の膜厚の非常に薄い酸化膜、特に2～3原子層に相当する約0.4 nmの膜厚の酸化膜を、安定に再現性良く形成することが可能になる。

【0212】

図47(B)に示されるように、紫外線光源86, 87は酸素ガス流の方向に交差する方向に延在する管状の光源であり、ターボ分子ポンプ50が排気口74を介してプロセス空間84を排気するのがわかる。一方、前記排気口74から直接にポンプ50に至る、図47(B)中に点線で示した排気経路は、バルブ48bを閉鎖することにより遮断されている。

【0213】

図48は、図2の基板処理装置20において図47(A), (B)の工程によりシリコン基板表面にシリコン酸化膜を、基板温度を450℃に設定し、紫外光照射強度および酸素ガス流量あるいは酸素分圧を様々に変化させながら形成した場合の、膜厚と酸化時間との関係を示す。ただし図48の実験ではラジカル酸化に先立ってシリコン基板表面の自然酸化膜を除去し、また場合によっては基板表面に残留する炭素を紫外光励起窒素ラジカル中において除去し、さらにAr雰囲気中、約950℃における高温熱処理を行うことにより、基板表面を平坦化している。また前記紫外線光源86, 87としては、波長が172nmのエキシマランプを使った。

【0214】

図48を参照するに、系列1のデータは、紫外光照射強度を紫外光源24Bの窓面における基準強度(50mW/cm²)の5%に設定し、プロセス圧を665mPa(5mTorr), 酸素ガス流量を30SCCMに設定した場合の酸化時間と酸化膜厚との関係を、系列2のデータは紫外光強度をゼロに設定し、プロセス圧を133Pa(1Torr), 酸素ガス流量を3SLMに設定した場合の酸化時間と酸化膜厚との関係を示す。また系列3のデータは紫外光強度をゼロに設定し、プロセス圧を2.66Pa(20mTorr), 酸素ガス流量を150SCCMに設定した場合の酸化時間と酸化膜厚との関係を示し、系列4のデータは紫外光照射強度を100%、すなわち前記基準強度に設定し、プロセス圧を2.66Pa(20mTorr), 酸素ガス流量を150SCCMに設定した場合の酸化時間と酸化膜厚との関係を示す。さらに系列5のデータは紫外光照射強度を基準強度の20%に設定し、プロセス圧を2.66Pa(20mTorr), 酸素ガス流量を150SCCMに設定した場合の酸化時間と酸化膜厚との関係を示し、系列6のデータは、紫外光照射強度を基準照射強度の20%に設定し、プロセス圧を約67Pa(0.5Torr)、酸素ガス流量を0.5SLMに設定した場合の酸化時間と酸化膜厚との関係を示す。さらに系列7のデータは、紫外光照射強度を基準強度の20%に設定し、プロセス圧を665Pa(5Torr)に、酸素ガス流量を2SLMに設定した場合の酸化時間と酸化膜厚との関係を、系列8のデータは、紫外光照射強度を基準強度の5%に設定し、プロセス圧を

2.66 Pa (20 Torr), 酸素ガス流量を150 SCCMに設定した場合の酸化時間と酸化膜厚との関係を示す。

【0215】

図48の実験において、酸化膜の膜厚はXPS法により求めているが、このように1 nmを下回る非常に薄い酸化膜の膜厚を求める統一された方法は、現時点では存在しない。

【0216】

そこで本発明の発明者は、図49に示す観測されたSi_{2p}軌道のXPSスペクトルに対してバックグラウンド補正および3/2と1/2スピン状態の分離補正を行い、その結果得られた図50に示すSi_{2p}^{3/2}XPSスペクトルをもとに、Lu他 (Z. H. Lu, et al., Appl. Phys. Lett. 71 (1997), pp.2764) の教示に従って、式(1)に示す式および係数を使って酸化膜の膜厚dを求めた。

$$d = \lambda \sin \alpha \cdot \ln [I^{X+} / (\beta I^{0+}) + 1] \quad (1)$$

$$\lambda = 2.96$$

$$\beta = 0.75$$

ただし式(1)において α は図55に示すXPSスペクトルの検出角であり、図示の例では30°に設定されている。また数1中、 I^{X+} は酸化膜に対応するスペクトルピークの積分強度($I^{1x} + I^{2x} + I^{3x} + I^{4x}$)であり、図50中、102～104 eVのエネルギー領域において見られるピークに対応している。一方、 I^{0+} は100 eV近傍のエネルギー領域に対応した、シリコン基板に起因するスペクトルピークの積分強度に対応する。

【0217】

再び図48を参照するに、紫外光照射パワー、従って形成される酸素ラジカル密度が小さい場合(系列1, 2, 3, 8)には、最初は酸化膜の酸化膜厚が0 nmであったものが、酸化時間と共に酸化膜厚が徐々に増加し続けるのに対し、紫外光照射パワーを基準強度の20%以上に設定した系列4, 5, 6, 7では、図51に概略的に示すように酸化膜成長が成長開始後、およそ0.4 nmの膜厚に到達した時点で停留し、ある程度の停留時間が経過した後、急激に成長が再開されるのが認められる。

【0218】

図48あるいは図51の関係は、シリコン基板表面の酸化処理において、0.4 nm前後の膜厚の非常に薄い酸化膜を、安定して形成できることを意味している。また、図48に見られるように、かかる停留時間がある程度継続することから、形成される酸化膜は、一様な厚さを有することがわかる。すなわち、本発明によれば、約0.4 nmの厚さの酸化膜をシリコン基板上に、一様な厚さに形成することが可能になる。

【0219】

図52 (A), (B) は、かかるシリコン基板上への薄い酸化膜の形成過程を概略的に示す。これらの図では、シリコン (100) 基板上の構造を極めて単純化していることに注意すべきである。

【0220】

図52 (A) を参照するに、シリコン基板表面には、シリコン原子1個あたり2個の酸素原子が結合し、1原子層の酸素層が形成されている。この代表的な状態では、基板表面のシリコン原子は基板内部の2つのシリコン原子と基板表面の2つの酸素原子により配位され、サブオキサイドを形成している。

【0221】

これに対し、図52 (B) の状態ではシリコン基板最上部のシリコン原子は4つの酸素原子により配位されており、安定な Si^{4+} の状態をとる。これが理由で、図52 (A) の状態では速やかに酸化が進み、図52 (B) の状態になって酸化が停留するものと考えられる。図52 (B) の状態における酸化膜の厚さは約0.4 nmであり、これは図48において観測される停留状態における酸化膜厚と良く一致する。

【0222】

図50のXPSスペクトルにおいて、酸化膜厚が0.1 nmあるいは0.2 nmの場合に101~104 eVのエネルギー範囲において見られる低いピークが図52 (A) のサブオキサイドに対応し、酸化膜厚が0.3 nmを超えた場合にこのエネルギー領域に表れるピークが Si^{4+} に起因するもので、1原子層を超える酸化膜の形成を表しているものと考えられる。

【0223】

このような0.4 nmの膜厚における酸化膜厚の停留現象は、図47 (A), (B) のUV O_2 ラジカル酸化プロセスに限定されるものではなく、同様に薄い酸化膜が精度よく形成できる酸化膜形成方法であれば、同じように見られるものであると考えられる。

【0224】

図52 (B) の状態からさらに酸化を継続すると、酸化膜の厚さは再び増大する。

【0225】

図53は、このように基板処理装置20を使った図47 (A), (B) の紫外光ラジカル酸化プロセスにより形成された酸化膜上に厚さが0.4 nmのZrSiO_x膜と電極膜とを形成し（後で説明する図54 (B) を参照）、得られた積層構造に対して求めた熱酸化膜換算膜厚 T_{eq} とリーク電流 I_g との関係を示す。ただし、図53のリーク電流特性は、前記電極膜とシリコン基板との間にフラットバンド電圧 V_{fb} を基準に、 $V_{fb} - 0.8$ Vの電圧を印加した状態で測定している。比較のため、図53中には熱酸化膜のリーク電流特性をも示してある。また図示している換算膜厚は、酸化膜とZrSiO_x膜を合わせた構造についてのものである。

【0226】

図53を参照するに、酸化膜を省略した場合、すなわち酸化膜の膜厚が0 nmの場合にはリーク電流密度が熱酸化膜のリーク電流密度を超えており、また熱酸化膜換算膜厚 T_{eq} も約1.7 nm程度の比較的大きな値になることがわかる。

【0227】

これに対し、酸化膜の膜厚を0 nmから0.4 nmまで増大させると、熱酸化膜換算膜厚 T_{eq} の値が減少をはじめるのがわかる。このような状態では酸化膜がシリコン基板とZrSiO_x膜との間に介在することになり、物理膜厚は実際には増大するはずなのに換算膜厚 T_{eq} は減少しているが、これはシリコン基板上にZrO₂膜を直接に形成した場合、図54 (A) に示すようにZrのシリコン基板中への拡散あるいはSiのZrSiO_x膜中への拡散が大規模に生じ、シ

リコン基板と $ZrSiO_x$ 膜との間に厚い界面層が形成されていることを示唆している。これに対し、図 54 (B) に示すように厚さが 0.4 nm の酸化膜を介在させることにより、このような界面層の形成が抑制され、結果として換算膜厚が減少するものと考えられる。これに伴って、リーク電流の値も酸化膜の厚さと共に減少するのがわかる。ただし図 54 (A), (B) は、このようにして形成された試料の概略的な断面を示しており、シリコン基板 441 上に酸化膜 442 が形成され、酸化膜 442 上に $ZrSiO_x$ 膜 443 が形成されている構造を示している。

【0228】

一方、前記酸化膜の膜厚が 0.4 nm を超えると、熱酸化膜換算膜厚の値は再び増大をはじめ。酸化膜の膜厚が 0.4 nm を超えた範囲においては、膜厚の増大と共にリーク電流の値も減少しており、換算膜厚の増大は酸化膜の物理膜厚の増大に起因するものであると考えられる。

【0229】

このように、図 48 で観測された酸化膜の成長が停留する 0.4 nm 付近の膜厚は、酸化膜と高誘電体膜とよりなる系の換算膜厚の最小値に対応しており、図 52 (B) に示す安定な酸化膜により、Zr 等の金属元素のシリコン基板中への拡散が効果的に阻止されること、またこれ以上酸化膜の厚さを増大させても、金属元素の拡散阻止効果はそれほど高まらないことがわかる。

【0230】

さらに 0.4 nm の厚さの酸化膜を使った場合のリーク電流の値は、対応する厚さの熱酸化膜のリーク電流の値よりも二桁ほど小さく、このような構造の絶縁膜を MOS トランジスタのゲート絶縁膜に使うことにより、ゲートリーク電流を最小化できることがわかる。

【0231】

また、図 48 あるいは図 51 で説明した酸化膜成長の 0.4 nm における停留現象の結果、図 55 (A) に示すようにシリコン基板 441 上に形成された酸化膜 442 に当初膜厚の変化ないし凹凸が存在していても、酸化膜成長の際に膜厚の増大が図 55 (B) に示すように 0.4 nm の近傍において停留するため、停

留期間内で酸化膜成長を継続することにより、図 55 (C) に示す非常に平坦な、一様な膜厚の酸化膜 442 を得ることができる。

【0232】

先にも説明したように、非常に薄い酸化膜に対しては、現状では統一された膜厚測定方法が存在しない。このため、図 55 (C) の酸化膜 442 の膜厚値自体は、測定方法で異なる可能性がある。しかし、先に説明した理由から、酸化膜成長に停留が生じる厚さは、2 原子層分の厚さであることがわかっており、従って、好ましい酸化膜 442 の膜厚は、約 2 原子層分の厚さであると考えられる。この好ましい厚さには、2 原子層分の厚さが酸化膜 442 全体にわたり確保されるように、部分的に 3 原子層分の厚さの領域が形成されている場合も含まれる。すなわち、好ましい酸化膜 442 の厚さは、実際には 2 ～ 3 原子層の範囲であると考えられる。

〔リモートプラズマラジカル窒化処理〕

図 56 は、基板処理装置 20 において使われるリモートプラズマ部 27 の構成を示す。

図 56 に示されるように、リモートプラズマ部 27 は、内部にガス循環通路 27a とこれに連通したガス入り口 27b およびガス出口 27c を形成された、典型的にはアルミニウムよりなるブロック 27A を含み、前記ブロック 27A の一部にはフェライトコア 27B が形成されている。

【0233】

前記ガス循環通路 27a およびガス入り口 27b、ガス出口 27c の内面にはフッ素樹脂コーティング 27d が施され、前記フェライトコア 27B に巻回されたコイルに周波数が 400 kHz の高周波を供給することにより、前記ガス循環通路 27a 内にプラズマ 27C が形成される。

【0234】

プラズマ 27C の励起に伴って、前記ガス循環通路 27a 中には窒素ラジカルおよび窒素イオンが形成されるが、窒素イオンは前記循環通路 27a を循環する際に消滅し、前記ガス出口 27c からは主に窒素ラジカル N_2^* が放出される。さらに図 56 の構成では前記ガス出口 27c に接地されたイオンフィルタ 27e を

設けることにより、窒素イオンをはじめとする荷電粒子が除去され、前記プロセス空間 84 には窒素ラジカルのみが供給される。また、前記イオンフィルタ 27e を接地させない場合においても、前記イオンフィルタ 27e の構造は拡散板として作用し、十分に窒素イオンをはじめとする荷電粒子を除去することが可能になる。

【0235】

図 57 は、リモートプラズマ部 27 により形成されるイオンの数と電子エネルギーの関係を、マイクロ波プラズマ源の場合と比較して示す。

図 57 に示されるように、マイクロ波によりプラズマを励起した場合には窒素分子のイオン化が促進され、多量の窒素イオンが形成されることになる。これに対し 500 kHz 以下の高周波によりプラズマを励起した場合には、形成される窒素イオンの数が大幅に減少する。マイクロ波によりプラズマ処理を行う場合には、図 58 に示すように $1.33 \times 10^{-3} \sim 1.33 \times 10^{-6} \text{ Pa}$ ($10^{-1} \sim 10^{-4} \text{ Torr}$) の高真空が必要になるが、高周波プラズマ処理は、 $13.3 \sim 133.3 \text{ kPa}$ ($0.1 \sim 100 \text{ Torr}$) の比較的高い圧力で実行可能である。

【0236】

以下の表 1 は、マイクロ波によりプラズマを励起する場合と、高周波によりプラズマを励起する場合との間での、イオン化エネルギー変換効率、放電可能圧力範囲、プラズマ消費電力、プロセスガス流量の比較を示す。

【0237】

【表 1】

	イオン化エネルギー変換効率	放電可能圧力範囲	プラズマ消費電力	プロセスガス流量
Micro波	1.00E-02	0.1m~0.1Torr	1~500W	0~100sccm
RF波	1.00E-07	0.1~100Torr	1~10kW	0.1~10slm

表1を参照するに、イオン化エネルギー変換効率は、マイクロ波励起の場合に約 1×10^{-2} 程度であるのに対し、RF励起の場合、約 1×10^{-7} まで減少しており、また放電可能圧力はマイクロ波励起の場合 $0.1 \text{ Torr} \sim 0.1 \text{ Torr}$ ($13.3 \text{ Pa} \sim 13.3 \text{ Pa}$) 程度であるのに対し、RF励起の場合には、 $0.1 \sim 100 \text{ Torr}$ ($13.3 \text{ Pa} \sim 13.3 \text{ kPa}$) 程度であることがわかる。これに伴い、プラズマ消費電力はRF励起の場合の方がマイクロ波励起の場合よりも大きく、プロセスガス流量は、RF励起の場合の方がマイクロ波励起の場合よりもはるかに大きくなっている。

【0238】

基板処理装置20では、酸化膜の窒化処理を窒素イオンではなく窒素ラジカル N_2^* で行っており、このため励起される窒素イオンの数は少ない方が好ましい。また被処理基板に加えられるダメージを最小化する観点からも、励起される窒素イオンの数は少ないのが好ましい。さらに基板処理装置20では、励起される窒素ラジカルの数も少なく、高誘電体ゲート絶縁膜下の非常に薄い、せいぜい2～3原子層程度の厚さしかないベース酸化膜を窒化するのに好適である。

【0239】

図59(A)，(B)は、それぞれ基板処理装置20を使って被処理基板Wのラジカル窒化を行う場合を示す側面図および平面図である。

図59(A)，(B)に示されるように、リモートプラズマ部27にはArガスと窒素ガスが供給され、プラズマを数 100 kHz の周波数で高周波励起することにより窒素ラジカルが形成される。形成された窒素ラジカルは前記被処理基板Wの表面に沿って流れ、前記排気口74およびポンプ201を介して排気される。その結果前記プロセス空間84は、基板Wのラジカル窒化に適当な、 $1.33 \text{ Pa} \sim 13.3 \text{ kPa}$ ($0.01 \sim 100 \text{ Torr}$) の範囲のプロセス圧に設定される。このようにして形成された窒素ラジカルは、前記被処理基板Wの表面に沿って流れる際に、被処理基板Wの表面を窒化する。

【0240】

図59(A)，(B)の窒化工程では、窒化工程に先立つパージ工程では前記バルブ48aおよび212が開放され、バルブ48aが閉鎖されることで前記

プロセス空間 84 の圧力が $1.33 \times 10^{-1} \sim 1.33 \times 10^{-4} \text{ Pa}$ の圧力まで減圧され、プロセス空間 84 中に残留している酸素や水分がパージされるが、その後の窒化処理ではバルブ 48a および 212 は閉鎖され、ターボ分子ポンプ 50 はプロセス空間 84 の排気経路には含まれない。

【0241】

このように、基板処理装置 20 を使うことにより、被処理基板 W の表面に非常に薄い酸化膜を形成し、その酸化膜表面をさらに窒化することが可能になる。

【0242】

図 60 (A) は、基板処理装置 20 により Si 基板上に熱酸化処理により 2.0 nm の厚さに形成された酸化膜を、リモートプラズマ部 27 を使って、表 2 に示す条件で窒化した場合の前記酸化膜中における窒素濃度分布を示し、図 60 (B) は、同じ酸化膜中における窒素濃度分布と酸素濃度分布との関係を示す。

【0243】

【表 2】

	窒素流量	Ar 流量	プラズマ電力	圧力	温度
Micro 波	15sccm	-	120W	8.6mTorr	500C
RF 波	50sccm	2slm	2kW	1Torr	700C

表 2 を参照するに、基板処理装置 20 を使った RF 窒化処理の際には、前記プロセス空間 84 中に窒素を 50 SCCM の流量で、また Ar を 2 SLM の流量で供給し、窒化処理は 1 Torr (133 Pa) の圧力下で行われるが、窒化処理開始前に一旦プロセス空間 84 の内圧を 10^{-6} Torr ($1.33 \times 10^{-4} \text{ Pa}$) 程度まで減圧し、内部に残留している酸素あるいは水分を十分にパージしている。このため、前記 1 Torr 程度の圧力で行われる窒化処理の際には、プロセス空間 84 中において残留酸素は Ar および窒素により希釈されており、残留酸

素濃度、従って残留酸素の熱力学的な活動度は非常に小さくなっている。

【0244】

これに対し、マイクロ波プラズマを使った窒化処理では、窒化処理の際の処理圧力がパージ圧と同程度であり、従ってプラズマ雰囲気中において残留酸素は高い熱力学的な活動度を有するものと考えられる。

【0245】

図60(A)を参照するに、マイクロ波励起プラズマにより窒化した場合には酸化膜中に導入される窒素の濃度は限られており、酸化膜の窒化は実質的に進行していないことがわかる。これに対し本実施例のようにRF励起プラズマにより窒化した場合には、酸化膜中において窒素濃度が深さと共に直線的に変化し、表面近傍では20%近い濃度に達していることがわかる。

【0246】

図61は、XPS(X線分光スペクトル)を使って行う図60(A)の測定の原理を示す。

図61を参照するに、シリコン基板411上に酸化膜412を形成された試料には所定の角度で斜めにX線が照射され、励起されたX線スペクトルを検出器DET1, DET2により、様々な角度で検出する。その際、例えば90°の深い検出角に設定された検出器DET1では励起X線の酸化膜412内における行路が短く、従って前記検出器DET1で検出されるX線スペクトルには酸化膜412の下部の情報を多く含まれるに対し、浅い検出角に設定された検出器DET2では、励起X線の酸化膜12中における行路が長く、従って、検出器DET2は主に酸化膜412の表面近傍の情報を検出する。

【0247】

図60(B)は、前記酸化膜中における窒素濃度と酸素濃度との関係を示す。ただし図60(B)中、酸素濃度はO1s軌道に対応するX線強度により表されている。

【0248】

図60(B)を参照するに、酸化膜の窒化を本発明のようにRFリモートプラズマで行った場合には、窒素濃度の増大に伴って酸素濃度が減少しており、酸化

膜中において窒素原子が酸素原子を置き換えていることがわかる。これに対し、酸化膜の窒化をマイクロ波プラズマで行った場合には、このような置換関係は見られず、窒素濃度と共に酸素濃度が低下する関係は見られない。また特に図 60 (B) においては、マイクロ波窒化により 5～6% の窒素を導入した例においては酸素濃度の増加が見られており、これは窒化と共に酸化膜の増膜が起こることを示唆している。このようなマイクロ波窒化に伴う酸素濃度の増加は、マイクロ波窒化が高真空中において行われ、従って処理空間中に残留する酸素あるいは水分が高周波リモートプラズマ窒化の場合のように Ar ガスや窒素ガスにより希釈されることがなく、雰囲気中において高い活動度を有することによるものと考えられる。

【0249】

図 62 は、基板処理装置 20 において酸化膜を 4 Å (0.4 nm) および 7 Å (0.7 nm) の厚さに形成し、これを前記リモートプラズマ部 27 を使った図 59 (A), (B) の窒化工程により窒化した場合の窒化時間と膜中の窒素濃度との関係を示す。また図 63 は、図 62 の窒化処理に伴う窒素の酸化膜表面への偏析の様子を示す。なお、図 62 及び図 63 には、酸化膜を急速熱酸化処理により 5 Å (0.5 nm) および 7 Å (0.7 nm) の厚さに形成した場合をも示している。

【0250】

図 62 を参照するに、膜中の窒素濃度は、いずれの酸化膜であっても窒化処理時間と共に上昇するが、特に紫外光ラジカル酸化により形成された 2 原子層分に対応する 0.4 nm の膜厚を有する酸化膜の場合に、あるいはこれに近い 0.5 nm の膜厚を有する熱酸化膜の場合には、酸化膜が薄いため、同一成膜条件において膜中の窒素濃度が高くなっている。

【0251】

図 63 は図 61 において検出器 DET1 および DET2 をそれぞれ 30° および 90° の検出角に設定して窒素濃度を検出した結果を示す。

図 63 よりわかるように、図 63 の縦軸は 30° の検出角で得られる膜表面に偏析している窒素原子からの X 線スペクトル強度を、90° の検出角で得られる

膜全体に分散している窒素原子からの X 線スペクトル強度の値で割ったものになっており、これを窒素偏析率と定義する。この値が 1 以上の場合には、表面への窒素の偏析が生じている。

【0252】

図 6 3 を参照するに、酸化膜が紫外光励起酸素ラジカル処理により 7 Å の膜厚に形成されたものの場合、窒素偏析率が 1 以上となり、窒素原子は当初表面に偏析し、図 1 中の酸窒化膜 12 A のような状態になっているものと考えられる。また 90 秒間の窒化処理を行った後では、膜中にはほぼ一様に分布していることがわかる。また他の膜でも、90 秒間の窒化処理で、窒素原子の膜中の分布はほぼ一様になることがわかる。

【0253】

図 6 4 の実験では、基板処理装置 20 において、前記紫外光ラジカル酸化処理およびリモートプラズマ窒化処理を、10 枚のウェハ（ウェハ # 1 ～ウェハ # 10）について繰り返し実行した。図 6 4 は、このようにして得られた酸窒化膜のウェハ毎の膜厚変動を示す。ただし図 6 4 の結果は、基板処理装置 20 において紫外線光源 86, 87 を駆動して行う紫外光ラジカル酸化処理の際、XPS 測定により求めた酸化膜の膜厚が 0.4 nm になるように酸化膜を形成し、次いでこのようにして形成された酸化膜を、前記リモートプラズマ部 27 を駆動して行う窒化処理により、窒素原子を約 4 % 含む酸窒化膜に変換した場合についてのものである。

【0254】

図 6 4 を参照するに、縦軸は、このようにして得られた酸窒化膜についてエリプソメトリにより求めた膜厚を示すが、図 6 4 よりわかるように得られた膜厚はほぼ 8 Å (0.8 nm) で、一定していることがわかる。

【0255】

図 6 5 は、基板処理装置 20 により膜厚が 0.4 nm の酸化膜をシリコン基板上に紫外線光源 86, 87 を使ったラジカル酸化処理により形成した後、これをリモートプラズマ部 27 により窒化した場合の、窒化による膜厚増を調べた結果を示す。

【0256】

図65を参照するに、当初（窒化処理を行う前）膜厚が約0.38nmであった酸化膜は、窒化処理により4～7%の窒素原子を導入された時点で膜厚が約0.5nmまで増大しているのがわかる。一方、窒化処理により窒素原子を約15%導入した場合には膜厚は約1.3nmまで増大しており、この場合には導入された窒素原子が酸化膜を通過してシリコン基板中に侵入し、窒化膜を形成しているものと考えられる。

【0257】

図65中には、厚さが0.4nmの酸化膜中に窒素を一層分だけ導入した理想的なモデル構造についての窒素濃度と膜厚との関係を▲で示している。

【0258】

図65を参照するに、この理想的なモデル構造では、窒素原子導入後の膜厚が約0.5nmとなり、その場合の膜厚の増加は約0.1nm、窒素濃度は約12%となる。このモデルを基準とすると、基板処理装置20により酸化膜の窒化を行う場合、膜厚増は同程度の0.1～0.2nmに抑制するのが好ましいことが結論される。またその際に膜中に取り込まれる窒素原子の量は、最大で12%程度になると見積もられる。

【0259】

なお、以上の説明では、基板処理装置20を使って非常に薄いベース酸化膜を形成する例を説明したが、本発明はかかる特定の実施例に限定されるものではなく、シリコン基板あるいはシリコン層上に高品質の酸化膜、窒化膜あるいは酸窒化膜を、所望の膜厚に形成するのに適用することが可能である。

【0260】

以上、本発明を好ましい実施例について説明したが、本発明は上記の特定の実施例に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載した要旨内において様々な変形・変更が可能である。

【0261】

【発明の効果】

上述の如く、本発明によれば、ヒータ部に対向する位置に被処理基板を支持す

ると共に、被処理基板を保持する保持部材を回転させることにより、被処理基板の温度分布を均一に保ち、被処理基板の反りを抑制することができ、被処理基板の成膜処理を安定、且つ効率良く行える。さらに、処理容器の内壁を石英製の不透明ケースで覆うことにより、処理容器の内壁が紫外線により酸化することを防止できると共に、断熱効果により処理容器が高温になることを防止して処理容器の寿命を延ばすことができる。

【0262】

また、本発明によれば、不透明ケースが、保持部材に保持された被処理基板の周囲を囲むように形成された側面ケースと、側面ケースの上部を覆うように取り付けられた上部ケースと、側面ケースの下部を覆うように取り付けられた下部ケースとを組み合わせたものであり、処理空間の内部構成に応じた任意の形状に製作することができる。

【0263】

また、本発明によれば、不透明ケースがヒータ部の外周を覆う筒状ケースを有することにより、ヒータ部からの熱が外周側に放射されることを防止して被処理基板に対する加熱をより効率良く行うことができる。

【0264】

また、本発明によれば、処理容器の側面に紫外線を遮断するUVガラス窓を設けることにより、紫外線が照射されているときでも外部から処理空間内部を目視することができる。

【0265】

また、本発明によれば、保持部材が被処理基板の下面に対し点接触で支持することにより、被処理基板を浮かした状態で加熱することが可能になり、被処理基板が中心部より周縁部が高温に加熱されて温度差による反りを生じたとしても加熱温度が均一になった時点で被処理基板を水平状態に復帰させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

高誘電体ゲート絶縁膜を有する半導体装置装置の構成を示す図である。

【図2】

本発明になる基板処理装置の一実施例の構成を示す正面図である。

【図 3】

本発明になる基板処理装置の一実施例の構成を示す側面図である。

【図 4】

図 2 中 A-A 線に沿う横断面図である。

【図 5】

処理容器 22 の下方に配置された機器の構成を示す正面図である。

【図 6】

処理容器 22 の下方に配置された機器の構成を示す平面図である。

【図 7】

処理容器 22 の下方に配置された機器の構成を示す側面図である。

【図 8】

排気経路 32 の構成を示す図であり、(A) は平面図、(B) は正面図、(C) は B-B 線に沿う縦断面図である。

【図 9】

処理容器 22 及びその周辺機器を拡大して示す側面縦断面図である。

【図 10】

蓋部材 82 を外した処理容器 22 の内部を上方からみた平面図である。

【図 11】

処理容器 22 の平面図である。

【図 12】

処理容器 22 の正面図である。

【図 13】

処理容器 22 の底面図である。

【図 14】

図 12 中 C-C 線に沿う縦断面図である。

【図 15】

処理容器 22 の右側面図である。

【図 16】

処理容器 22 の左側面図である。

【図 17】

紫外線光源 86, 87 の取付構造を拡大して示す縦断面図である。

【図 18】

ガス噴射ノズル部 93 の構成を拡大して示す縦断面図である。

【図 19】

ガス噴射ノズル部 93 の構成を拡大して示す横断面図である。

【図 20】

ガス噴射ノズル部 93 の構成を拡大して示す正面図である。

【図 21】

ヒータ部 24 の構成を拡大して示す縦断面図である。

【図 22】

ヒータ部 24 を拡大して示す底面図である。

【図 23】

第 2 の流入口 170 及び第 2 の流出口 174 の取付構造を拡大して示す縦断面図である。

【図 24】

フランジ 140 の取付構造を拡大して示す縦断面図である。

【図 25】

クランプ機構 190 の上端部の取付構造を拡大して示す縦断面図である。

【図 26】

SiC ヒータ 114 及び SiC ヒータ 114 の制御系の構成を示す図である。

【図 27】

石英ベルジャ 112 の構成を示す図であり、(A) は平面図、(B) は縦断面図である。

【図 28】

石英ベルジャ 112 の構成を示す図であり、(A) は上方からみた斜視図、(B) は下方からみた斜視図である。

【図 29】

減圧システムの排気系統の構成を示す系統図である。

【図 3 0】

保持部材 120 の構成を示す図であり、(A) は平面図、(B) は側面図である。

【図 3 1】

ヒータ部 24 の下方に配置された回転駆動部 28 の構成を示す縦断面図である。

【図 3 2】

回転駆動部 28 を拡大して示す縦断面図である。

【図 3 3】

ホルダ冷却機構 234 の構成を示す図であり、(A) は横断面図、(B) は側面図である。

【図 3 4】

回転位置検出機構 232 の構成を示す横断面図である。

【図 3 5】

回転位置検出機構 232 の構成及び作用を説明するための図であり、(A) は非検出状態を示す図、(B) は検出状態を示す図である。

【図 3 6】

回転位置検出機構 232 の信号波形図であり、(A) は受光素子 268 の出力信号 S の波形図、(B) は回転位置判定回路 270 から出力されるパルス信号 P の波形図である。

【図 3 7】

制御回路が実行する回転位置制御処理を説明するためのフローチャートである。

【図 3 8】

窓 75, 76 の取付箇所を上方からみた横断面図である。

【図 3 9】

窓 75 を拡大して示す横断面図である。

【図 4 0】

窓 76 を拡大して示す横断面図である。

【図 4 1】

下部ケース 102 の構成を示す図であり、(A) は平面図、(B) は側面図である。

【図 4 2】

側面ケース 104 の構成を示す図であり、(A) は平面図、(B) は正面図、(C) は背面図、(D) は左側面図、(E) は右側面図である。

【図 4 3】

上部ケース 106 の構成を示す図であり、(A) は底面図、(B) は側面図である。

【図 4 4】

円筒状ケース 108 の構成を示す図であり、(A) は平面図、(B) は側面縦断面図、(C) は側面図である。

【図 4 5】

リフタ機構 30 を拡大して示す縦断面図である。

【図 4 6】

リフタ機構 30 のシール構造拡大して示す縦断面図である。

【図 4 7】

(A) , (B) は、基板処理装置 20 を使って行われる基板の酸化処理を示すそれぞれ側面図および平面図である。

【図 4 8】

基板処理装置 20 を使って行なわれる基板の酸化処理工程を示す図である。

【図 4 9】

本発明で使われる XPS による膜厚測定方法を示す図である。

【図 5 0】

本発明で使われる XPS による膜厚測定方法を示す別の図である。

【図 5 1】

基板処理装置 20 により酸化膜を形成する際に観測される酸化膜厚成長の停留現象を概略的に示す図である。

【図 5 2】

(A), (B) は、シリコン基板表面における酸化膜形成過程を示す図である。

【図 5 3】

本発明の第 1 実施例において得られた酸化膜のリーク電流特性を示す図である。

【図 5 4】

(A), (B) は、図 5 3 のリーク電流特性の原因を説明する図である。

【図 5 5】

(A) ~ (C) は、基板処理装置 20 のおいて生じる酸化膜形成工程を示す図である。

【図 5 6】

基板処理装置 20 において使われるリモートプラズマ源の構成を示す図である。

【図 5 7】

R F リモートプラズマとマイクロ波プラズマの特性を比較する図である。

【図 5 8】

R F リモートプラズマとマイクロ波プラズマの特性を比較する別の図である。

【図 5 9】

(A), (B) は、基板処理装置 20 を使って行われる酸化膜の窒化処理を示すそれぞれ側面図および平面図である。

【図 6 0】

(A), (B) は、R F リモートプラズマで窒化された酸化膜中の窒素濃度と膜厚の関係を、窒化をマイクロ波プラズマで行なった場合と比較して示す図である。

【図 6 1】

本発明で使われる X P S の概略を示す図である。

【図 6 2】

酸化膜のリモートプラズマによる窒化時間と膜中窒素濃度との関係を示す図で

ある。

【図 6 3】

酸化膜の窒化時間と、窒素の膜内分布との関係を示す図である。

【図 6 4】

酸化膜の窒化処理により形成された酸窒化膜のウェハごとの膜厚変動を示す図である。

【図 6 5】

本実施例による酸化膜の窒化処理に伴う膜厚増を示す図である。

【符号の説明】

- 1 0 半導体装置
- 1 1 シリコン基板
- 1 2 ベース酸化膜
- 1 2 A 酸窒化膜
- 1 3, 4 3 高誘電体膜
- 1 4 ゲート電極
- 2 0 基板処理装置
- 2 2 処理容器
- 2 4 ヒータ部
- 2 6 紫外線照射部
- 2 7 リモートプラズマ部
- 2 8 回転駆動部
- 3 0 リフタ機構
- 3 2 排気経路
- 3 4 ガス供給部
- 3 6 フレーム
- 4 6 冷却水供給部
- 4 8 a, 4 8 b 排気用バルブ
- 5 0 ターボ分子ポンプ
- 5 1 真空管路

52 電源ユニット
57 UVランプコントローラ
66 ガスボックス
68 イオンゲージコントローラ
70 APCコントローラ
72 TMPコントローラ
73 開口
74 排気口
75 第1の窓
76 第2の窓
77, 85 センサユニット
80 チャンバ
82 蓋部材
84 プロセス空間
86, 87 紫外線光源 (UVランプ)
85a~85c 圧力計
88 透明窓
90 供給管路
92 供給口
93 ガス噴射ノズル部
93b₁~93b₃ ノズル板
93a₁~93a_n 噴射孔
94 搬送口
96 ゲートバルブ
97a 第1のマスフローコントローラ
97b 第2のマスフローコントローラ
98 搬送ロボット
99₁~99₃ ガス供給管路
100 石英ライナ

- 1 0 2 下部ケース
- 1 0 4 側面ケース
- 1 0 6 上部ケース
- 1 0 8 円筒状ケース
- 1 1 0 ベース
- 1 1 2 石英ベルジャ
- 1 1 3 内部空間
- 1 1 4 S i C ヒータ
- 1 1 6 熱反射部材 (リフレクタ)
- 1 1 8 S i C サセプタ (加熱部材)
- 1 1 9 パイロメータ
- 1 2 0 保持部材
- 1 2 0 a ~ 1 2 0 c 腕部
- 1 2 0 d 軸
- 1 2 2 ケーシング
- 1 2 4 内部空間
- 1 2 6 セラミック軸
- 1 2 8 モータ
- 1 3 0 マグネットカップリング
- 1 3 2 昇降アーム
- 1 3 4 昇降軸
- 1 3 6 駆動部
- 1 3 8 a ~ 1 3 8 c 当接ピン
- 1 4 2 中央孔
- 1 4 4 第 1 の水路
- 1 4 6 第 1 のフランジ
- 1 4 8 第 2 のフランジ
- 1 5 0 第 2 の水路
- 1 5 2 第 1 の流入管路


1 5 4 第 1 の流入口
1 5 6 流出管路
1 5 8 第 1 の流出口
1 6 4 温度センサ
1 6 6 a ~ 1 6 6 f 電源ケーブル接続用端子
1 6 8 第 2 の流入管路
1 7 0 第 2 の流入口
1 7 2 流出管路
1 7 4 第 2 の流出口
1 9 0 クランプ機構
1 9 2 コイルバネ
1 9 4 a ~ 1 9 4 f 接続部材
1 9 6 ヒータ制御回路
1 9 7, 1 9 9 L 字状ワッシャ
1 9 8 温度調整器
2 0 0 電源
2 0 1 ポンプ (M B P)
2 0 2 排気管路
2 0 4 排気管路
2 0 6, 2 1 0, 2 1 2 バルブ
2 0 8 分岐管路
2 1 1 可変絞り
2 1 4 圧力計
2 3 0 ホルダ
2 3 2 回転位置検出機構
2 3 4 ホルダ冷却機構
2 3 6, 2 3 7 セラミック軸受
2 4 2 フランジ
2 4 4 隔壁

- 246 排気ポート
- 248 従動側マグネット
- 250 マグネットカバー
- 252 大気側回転部
- 254, 255 軸受
- 256 駆動側マグネット
- 258 回転検出ユニット
- 260, 261 スリット板
- 262, 263 フォトインタラプタ
- 266 発光素子
- 268 受光素子
- 270 回転位置判定回路


【書類名】

図面


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】




【図 5】




【図 6】




【図 7】




【図 8】




【図9】




【図10】




【図 11】




【図 12】




【図 13】




【図 14】




【図 15】




【図 16】




【図 17】




【図 18】




【図 19】




【図 20】




【図 21】




【図 22】




【図 23】




【図 24】




【図 25】




【図 26】




【図 27】




【図 28】




【図 29】




【図 30】




【図 31】




【図 32】




【図 3 3】




【図 3 4】




【図 3 5】




【図 3 6】




【図 37】




【図 38】




【図 39】




【図 40】




【図 41】




【図 4 2】




【図 43】




【図 44】




【図 45】




【図 46】




【図 47】




【図 48】




【図 49】




【図 50】




【図 5 1】




【図 5 3】




【図 5 4】




【図 55】




【図 56】




【図 57】




【図 58】




【図 59】




【図 60】




【図 6 1】




【図 6 2】




【図 6 3】



【図 6 4】



【図 65】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 本発明は被処理基板Wの成膜処理を安定且つ効率良く行うことを課題とする。

【解決手段】 基板処理装置20は、ヒータ部24に対向する位置に被処理基板Wを支持すると共に、被処理基板Wを保持する保持部材120を回転させることにより、被処理基板Wの温度分布を均一に保ち、被処理基板Wの反りを抑制する。また、処理容器22の内壁は、不透明石英により形成された石英ライナ100により覆われており、紫外線光源86, 87から照射された紫外線から保護されると共に、断熱効果によりヒータ部24からの熱による温度上昇が抑制される。これにより、処理容器22の寿命を延ばせる。

【選択図】 図9

特願 2002-278199

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000219967]

1. 変更年月日

1994年 9月 5日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都港区赤坂5丁目3番6号

氏 名

東京エレクトロン株式会社

2. 変更年月日

2003年 4月 2日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都港区赤坂五丁目3番6号

氏 名

東京エレクトロン株式会社